

ESMALTE METALIZADO 818 BASE SERVICOLOR

Interior - Exterior. Metálico Brillante. Incoloro.



Código de producto : 818 0597

Descripción

Base para teñir con el **Sistema Servicolor TITAN**. Esmalte brillante de secado rápido, con acabado metalizado decorativo de larga duración. Lavable e impermeable.

Campos Aplicación

Exteriores e interiores. Ideal para verjas, radiadores, bancos, electrodomésticos, etc.

Datos técnicos

Naturaleza	Alquídica modificada
Acabado	Metálico brillante
Color (UNE EN ISO 11664-4)	Carta Servicolor Industria Esmalte Metalizado
Densidad (UNE EN ISO 2811-1)	0,95 - 1,05 Kg/l
Rendimiento (UNE 48282)	10 - 12 m ² /l (30 - 35 μ secas)
Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	1 hora
Repintado a 23°C 60% HR (UNE 48283)	Mínimo: 30 minutos. Máximo: 4 horas o a partir de 5 días.
Métodos de Aplicación	Brocha y Rodillo (sólo parcheo), Pistola
Dilución	Pistola: 10 - 15 %
Diámetro Boquilla	Pistola: 1,5 -2 mm
Presión Boquilla	Pistola: 2 - 4 bar
Diluyente	Diluyente 872
Limpieza de Utensilios	Diluyente 872
Espesor Recomendado (UNE EN ISO 2808)	60 - 90 μ secas en 2 o 3 capas
Condiciones de Aplicación, HR<80%	+10 °C - +30 °C
Volumen Máximo Pasta Colorante	2,5 %
Punto de Inflamación (UNE EN ISO 3679)	27 °C
Volumen Sólidos (UNE EN ISO 3233-3)	41 - 43 %
Presentación	4 l y 1 l. Para 10 l Pedido mínimo 200 l.

Variaciones de temperatura, humedad, grosor, teñido o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento u otras propiedades.

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

Remover bien en el envase. Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y consistentes.

SUPERFICIES NO PREPARADAS:

Acero: aplicar previamente una de las imprimaciones de la gama alquídicas según especificaciones, respetando los intervalos de repintado. Acabar con las manos de esmalte suficientes según requerimientos.

Metales no férricos: aplicar previamente una mano de **Imprimación Multiuso 804** o **Wash Primer Fosfatante 871**. Para mejorar la adherencia puede ser necesario un lijado superficial del metal.

Otros soportes: Consultar.

En todos los casos:

Ambientes de corrosión moderada: 70 - 80 micras

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN BUEN ESTADO:

Caso de repintar sobre sistemas bien adheridos, limpiar de grasas, aceites y suciedad (agua dulce a presión, disolvente, etc.) y después dejar secar, aplicar una o dos capas del Esmalte, según necesidades.

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO:

Cuando se trate de sistemas mal adheridos, y/o con presencia de herrumbre, eliminar mediante chorreado abrasivo al graso Sa 2½ de la norma ISO 8501-1 ó limpieza manual ó mecánica al grado ST3 de la misma norma. Parchear a continuación con la imprimación correspondiente, preferiblemente a brocha y a continuación aplicar las manos de Esmalte suficientes según requerimientos.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización: 2015-05

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.

TITAN

818 0597 - ESMALTE METALIZADO 818 BASE SERVICOLOR

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

