

TITANLUX ANTIÓXIDO ESMALTE CREMA DE POLIURETANO

Interior - Exterior. Brillante



Código de producto : 010

Descripción

Esmalte poliuretano con pigmento anticorrosivo no tóxico. Fácil de aplicar y de secado rápido. Gran dureza y resistencia al amarillamiento. De tipo tixotrópico - cremoso, no gotea. Buen brillo y aplanamiento. Muy bajo contenido en disolventes aromáticos.

Campos Aplicación

Exteriores e interiores. Ideal para rejas, ventanas, persianas, molduras, etc.

Datos técnicos

Naturaleza	Alquídica uretanada tixotrópica
Acabado	Brillante
Color (UNE EN ISO 11664-4)	Blanco y gama colores
Densidad (UNE EN ISO 2811-1)	Blanco: 1,14 - 1,18 Kg/l / Negro 0,93-0,96 Kg/l / Colores 0,97-1,13 Kg/l
Rendimiento (UNE 48282)	10 - 12 m ² /l
Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	4 - 5 horas
Repintado a 23°C 60% HR (UNE 48283)	18 - 24 horas
Métodos de Aplicación	Brocha
Limpieza de Utensilios	Aguarrás Mineral TITAN o Disolvente Sin Olor
Condiciones de Aplicación, HR<80%	+10 °C - +30 °C
Punto de Inflamación (UNE EN ISO 3679)	47 °C
Volumen Sólidos (UNE EN ISO 3233-3)	42 - 44 %
COV (UNE EN ISO 11890-2)	2.004/42/IIA (i) (600/500) Máx. COV 450 g/l
Presentación	750 ml y 250 ml.

Variaciones de temperatura, humedad, grosor, teñido o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento u otras propiedades.

Certificaciones

Cumple con la norma UNE 48316:2014. Pinturas y barnices. Esmaltes decorativos anticorrosivos de altas prestaciones en base disolvente.

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

No remover ni diluir. Las superficies a pintar deben estar limpias, secas e imprimadas adecuadamente.

Eliminar cualquier resto de suciedad, grasa, óxido mal adherido y recubrimientos utilizando procedimiento mecánico (lijado) ó **Quitapinturas Plus TITAN**, según necesidad.

SUPERFICIES NO PREPARADAS:

Hierro y acero: aplicar directamente una capa abundante, previo desoxidado con cepillo de púas. Si se desea mayor duración antioxidante, se puede aplicar previamente **Minio Sintético Titanlux** o **Preparación Multiusos**.

Otros soportes: Consultar.

En todos los casos para:

Interiores: acabar con 1 o 2 manos de **Esmalte Titanlux Antioxido**.

Exteriores: acabar con 2 o 3 manos de **Esmalte Titanlux Antioxido**.

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN BUEN ESTADO:

Lavar, lijar suavemente y aplicar directamente 1 o 2 capas de **Esmalte Titanlux Antioxido** .

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO:

Eliminar totalmente y proceder como en superficies no preparadas.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad. Almacenar los envases bien cerrados al abrigo de fuentes de calor y temperatura bajo cero. Conservación: 36 meses en envase original sin abrir.

Fecha de actualización: 2015-03

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



TITAN

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.
España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

010 - TITANLUX ANTIÓXIDO ESMALTE CREMA DE POLIURETANO

