

BARNIZ TITANLUX SINTÉTICO

Interior - Exterior. Mate



Código de producto : 036

Descripción

Barniz alquídico mate o céreo para madera, basado en tecnología de altos sólidos, de secado rápido y excepcional transparencia. No altera las tonalidades y contrastes del veteado de la madera. De gran elasticidad, resistencia al rayado y los lavados. Muy bajo olor.

Campos Aplicación

Para la decoración de construcciones en madera natural o teñida.

Interiores: muebles, puertas, armarios, arrimaderos, etc.

Exteriores protegidos de la acción directa de la intemperie: techos de terrazas, pérgolas, marquesinas, etc.

Datos técnicos

Naturaleza	Alquídica modificada de altos sólidos
Acabado	Mate o céreo
Color (UNE EN ISO 11664-4)	Incoloro
Densidad (UNE EN ISO 2811-1)	1,02 - 1,05 Kg/l
Rendimiento (UNE 48282)	11 - 15 m ² /l
Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	3 - 5 horas
Repintado a 23°C 60% HR (UNE 48283)	18 - 24 horas
Métodos de Aplicación	Brocha, rodillo y pistola
Limpieza de Utensilios	Aguarrás Mineral o Disolvente Sin Olor
Condiciones de Aplicación, HR<80%	+10 °C - +30 °C
Punto de Inflamación (UNE EN ISO 3679)	41 °C
Volumen Sólidos (UNE EN ISO 3233-3)	50 - 51 %
COV (UNE EN ISO 11890-2)	2,004/42IIA (e) (500/400) Máx. COV 400 g/l.

Variaciones de temperatura, humedad, grosor, teñido o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento u otras propiedades.

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

Remover bien en el envase. Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y preparadas adecuadamente.

El contenido de humedad de la madera no debe superar el 12% en madera dura y el 15% en madera blanda.

Para maderas resinosas o tropicales: Consultar servicio técnico.

SUPERFICIES NO PREPARADAS:

Lijar la madera en el sentido de las vetas, limpiar a fondo, eliminar resinas o secreciones de resinas y matar cantos vivos. Imprimir previamente con **Barniz Titanlux Sintético Brillante** y aplicar una capa de **Barniz Titanlux Sintético Mate**, dejar seca a fondo, lijar suavemente con papel muy fino (nº 360) y dar una segunda capa final.

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN BUEN ESTADO:

Lavar y lijar con suavidad y barnizar directamente.

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO:

Eliminar totalmente y proceder como en superficies no preparadas.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad. Almacenar los envases bien cerrados al abrigo de fuentes de calor y temperatura bajo cero. Conservación: 36 meses en envase original sin abrir.

Fecha de actualización: 2015-02

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



TITAN

036 - BARNIZ TITANLUX SINTÉTICO

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

