

MASILLA EPOXI

Dos componentes



Código de producto : 079

Descripción

Gran adherencia y flexibilidad, gran poder de relleno sin contracción al secar. Fácil aplicación y buena extensibilidad. Excelente resistencia al agua.

Campos Aplicación

Para la igualación y relleno de irregularidades en las superficies a pintar, ya sean de acero, madera, poliéster, aluminio, fibra de vidrio; en todo tipo de embarcaciones, tablas de surf., etc.

Datos técnicos

Acabado	Mate
Color (UNE EN ISO 11664-4)	Grisáceo
Densidad (UNE EN ISO 2811-1)	1,8 - 2,0 Kg/l
Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	8 - 10 horas
Proporción de la Mezcla	Base: 2 partes. Endurecedor: 1 parte
Vida de la Mezcla a 23°C	1 - 2 horas
Métodos de Aplicación	Espátula
Limpieza de Utensilios	Diluyente TITAN Yate (mientras esté blanda)
Condiciones de Aplicación, HR<80%	15 - 40 °C
Punto de Inflamación (UNE EN ISO 3679)	64 °C
Volumen Sólidos (UNE EN ISO 3233-3)	92,5 - 93,5 %
Presentación	750 ml y 375 ml.

Variaciones de temperatura, humedad, grosor, teñido o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento u otras propiedades.

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

La superficie debe estar lijada, limpia, seca y exenta de sal (lavarla). No pintar a pleno sol, ni con rocío. Mézclase en el momento de empleo, 2 partes en volumen de Base con 1 parte de endurecedor hasta que la mezcla alcance un color grisáceo uniforme. Aplicar la mezcla antes de transcurrida 1 hora.

SUPERFICIES NO PREPARADAS:

Aplicar con espátula. Se puede pintar a las 8 - 12 horas (según temperatura), previo lijado. Para facilitar el lijado, realizarlo antes de 48 horas.

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN BUEN ESTADO:

Limpiar, lijar y aplicar directamente con espátula.

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO:

Eliminar por completo y proceder como en superficie nueva.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad. Almacenar los envases bien cerrados al abrigo de fuentes de calor y temperatura bajo cero. Conservación: 36 meses en envase original sin abrir.

Gestión de residuos:

Siga las disposiciones legales locales. Ayude a proteger el medio ambiente, no tire los residuos por el desagüe, déptelos en el centro de reciclaje más cercano.

Calcule la cantidad de producto que necesitará así evitará residuos y sobre coste.

Guarde el producto sobrante bien almacenado para un nuevo uso.

Fecha de actualización: 2014-11

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



TITAN

079 - MASILLA EPOXI

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

