

MASILLA EPOXI BAJA DENSIDAD

Dos Componentes.



Código de producto : 07V

Descripción

Masilla Epoxi de Baja Densidad, de gran poder de relleno, no descuelga ni cuarteas, y de fácil lijado.

Campos Aplicación

Apropiada para las zonas sumergidas de las embarcaciones o en ambiente marino, para reparar grandes irregularidades, agujeros, grietas, etc., en las superficies a pintar, ya sean de hierro, aluminio, poliéster o madera.

Datos técnicos

Acabado	Mate
Color (UNE EN ISO 11664-4)	Gris claro
Densidad (UNE EN ISO 2811-1)	0,78 - 0,82 Kg/l
Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	Lijado y Pintado: 1 hora
Proporción de la Mezcla	Base: 1, Endurecedor: 1
Vida de la Mezcla a 23°C	4 - 6 horas
Métodos de Aplicación	Espátula
Limpieza de Utensilios	Diluyente TITAN Yate (mientras este blanda)
Condiciones de Aplicación, HR<80%	15 - 40 °C
Punto de Inflamación (UNE EN ISO 3679)	65 °C
Volumen Sólidos (UNE EN ISO 3233-3)	99 - 100 %
Presentación	1 l

Variaciones de temperatura, humedad, grosor, teñido o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento u otras propiedades.

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

La superficie debe estar lijada, limpia, seca y exenta de sal (lavarla). No aplicar a pleno sol, ni con rocío.

Aplicar con espátula sobre la superficie preparada con **Imprimación Epoxi TITAN Yate**. Se puede pintar a las 8 - 12 horas (según temperatura), previo lijado. Para facilitar el lijado, realizarlo antes de 48 horas.

Para garantizar el sellado completo de la capa de masilla, aplicarla entre capas de **Imprimación Epoxi TITAN Yate**, así evitaremos zonas de menor brillo a causa de la mayor evaporación de la masilla.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad. Almacenar los envases bien cerrados al abrigo de fuentes de calor y temperatura bajo cero. Conservación: 36 meses en envase original sin abrir.

Gestión de residuos:

Siga las disposiciones legales locales. Ayude a proteger el medio ambiente, no tire los residuos por el desagüe, dépositelos en el centro de reciclaje más cercano.

Calcule la cantidad de producto que necesitará así evitará residuos y sobrecoste.

Guarde el producto sobrante bien almacenado para un nuevo uso.

Fecha de actualización: 2018-08

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



TITAN

07V - MASILLA EPOXI BAJA DENSIDAD

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

