




# ABSOLUTE PRIMER

## IMPRIMACIÓN PARA SUPERFICIES LISAS

<b>Descripción</b>	Imprimación de adherencia para superficies difíciles y especiales. Adherencia óptima. Esta imprimación es ideal para recubrir con cualquier producto de la gama OWATROL® SPIRIT. Sin olor.
<b>Destino</b>	ABSOLUTE PRIMER puede aplicarse tanto en interiores como en exteriores sobre superficies difíciles: plásticos (excepto polietileno y polipropileno), metales no ferrosos, galvanizados, acero inoxidable, vidrio, cerámica, etc.  <i>Ejemplo de aplicación sobre vidrio</i>
<b>Características técnicas</b>	<b>Acabado:</b> Imprimación blanca <b>Composición:</b> A base de resinas especiales de adherencia <b>Densidad:</b> 1,30 ± 0,03 <b>Extracto seco:</b> 56 ± 3% <b>COV:</b> Valor límite de la UE para este producto (cat A/i): 140 g/L COV (2010). Este producto contiene un máximo de: 15 g/L COV. <b>Rendimiento:</b> De 8 a 10 m <sup>2</sup> por litro dependiendo de la textura de la superficie. <b>Limpieza:</b> Con agua jabonosa en cuanto termine de aplicar el producto. <b>Almacenamiento:</b> Máximo 1 año protegido de heladas y altas temperaturas.
<b>Aplicación:</b>	Agitar bien antes de usar. Producto listo al uso, no diluir. Aplicar ABSOLUTE PRIMER sobre una superficie firme, limpia y seca. Limpiar y/o desengrasar la superficie con un lavado seguido de un perfecto enjuague, o bien utilizando un disolvente apropiado. Para mejorar la adherencia de ABSOLUTE PRIMER en plásticos y superficies brillantes se deben dejar mates con ayuda de un abrasivo suave. El producto puede aplicarse con brocha o con rodillo de pelo corto o medio según el tipo de superficie. Aplicar el producto con una temperatura de entre 5°C y 35°C, sin inclemencias meteorológicas ni humedad residual. Esperar 8 horas antes de cubrir con un producto de la gama OWATROL® SPIRIT.
<b>Seguridad</b>	Remitirse a la ficha de seguridad o al texto anterior. Conforme a la normativa vigente.
<b>Fecha de expedición</b>	Julio de 2017

Rendimiento	Material para aplicación	Temperatura para aplicación	Secado	Limpieza del material
± 8-10 m <sup>2</sup> /L	Brocha / rodillo de pelo corto o medio	Entre 5°C y 35°C	8 horas	AGUA

DURIEU S.A.  
91070 Bondoufle - Francia  
Tel. +33 (0)1 60 86 48 70  
Fax +33 (0)1 60 86 84 84



Encuentra todas nuestras soluciones en:  
[www.owatrol.com](http://www.owatrol.com)  
**Nuestro departamento técnico responde a sus preguntas llamando al +33 (0)1 60 86 48 70**