

# CARCOMAS

## 1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Clase de producto

Protector curativo y preventivo de la madera contra carcomas.

Base disolvente incoloro desaromatizado.

### Garantía de calidad

XYLAZEL, S.A. garantiza la calidad del producto XYLAZEL Carcomas su eficacia y duración, siempre que se respeten todas y cada una de las especificaciones de esta hoja técnica.

### Eficacia

XYLAZEL Carcomas cumple la norma UNE 56.402-EN46: Determinación de la eficacia preventiva contra larvas recién nacidas de *Hylotrupes bajulus* junto con pruebas de envejecimiento por evaporación según EN73. Cumple la norma UNE 56.408-EN22: Determinación de la eficacia curativa contra larvas de *Hylotrupes bajulus*.

### Características

XYLAZEL Carcomas es un producto incoloro que da una eficaz protección a la madera, sin modificar su color natural, ya que como impregnación de fondo penetra en la misma, garantizando su eficacia.

- Muy fácil de aplicar.
- Rápida absorción del producto por la madera.
- No forma capa.
- Una vez seco no huele.

### Usos

Tratamiento superficial de la madera frente a carcoma. Uso ambiental exclusivamente por personal especializado, para envases superiores a 2,5 L. Uso por el público en general, para envases menores de 2,5L.

Uso por el público en general: Pincelado Uso ambiental por personal especializado: Pincelado, inmersión, pulverización o inyección.

Los locales o instalaciones, que almacenen, comercialicen o apliquen los formatos indicados para uso especializado deben estar inscritos en el registro oficial de establecimientos y servicios biocidas (ROESB)

### Campos de aplicación

Para todo tipo de maderas, macizas o contrachapadas, viejas o nuevas, empleadas en carpintería de armar (vigas, cerchas, pérgolas etc.) o de taller (marcos, puertas, ventanas, revestimientos, muebles, muebles de jardín, casas de madera, pérgolas y vallas, etc.).

Se debe aplicar en maderas secas superficialmente (humedad hasta un 20%).

Ideal para objetos de arte, esculturas, etc. como protector preventivo y curativo de los ataques de carcomas.

### Tonos de color

Incoloro y transparente.

### Tamaños de envases

750 y 2,5mL, 5 y 25 L. Spray de 200 y 400 mL con aplicador especial.

## 2. DATOS TÉCNICOS

**Densidad a 20°C** 0,8 g/cm<sup>3</sup>

**Viscosidad** Muy fluido

**Punto de inflamación** >60°C

### Secado

El secado de la superficie en condiciones normales es de 12 horas. Repintado: 48 horas aprox.

Recomendamos, cuando se estime necesario un prueba antes de proceder a la aplicación definitiva.

En aplicaciones realizadas en autoclave, recomendamos dejar al menos una semana antes de proceder al barnizado con poliuretano y nitrocelulósicos.

### Comportamiento a la corrosión

No ataca metales ni cristales. No provoca oxidación alguna.

Una vez seco, la madera puede estar en contacto con los plásticos y materiales bituminosos.

## 3. MODO DE EMPLEO

### Preparación

Eliminar pinturas y barnices, decapando o lijando.

Limpiar la madera vieja o nueva. Proteger adecuadamente los plásticos y materiales bituminosos. Proteger las plantas.

### Dosis

- Como imprimación preventiva contra carcomas: 200 mL/m<sup>2</sup> en dos o más manos.
- Como imprimación curativa contra carcomas: 300 mL/m<sup>2</sup> en dos o más manos.

### Modo de empleo

XYLAZEL Carcomas se presenta listo para su empleo y no debe diluirse con otros productos. Líquido, se puede aplicar a pincel, baño e inyección por taladros que se realizan en la madera.

**Maderas nuevas:** Por pincelado, pulverización, baño e inyección. La imprimación con XYLAZEL Carcomas debe darse en el taller antes de llevar la madera a la obra. Como en todos los casos, la madera debe estar limpia, seca y lijada.

**En maderas barnizadas y pintadas anteriormente:** Después de la total eliminación de las capas viejas de pintura, todas las superficies deben ser impregnadas debidamente con XYLAZEL Carcomas.

### Tratamientos posteriores

Se pueden aplicar sobre madera protegida con XYLAZEL Carcomas, la mayoría de los barnices, pinturas, lacas y lasures.

En caso de dudas, recomendamos efectuar pruebas.

Cerrar herméticamente el envase cuando se haya consumido parcialmente el producto.

Proceder a la eliminación y destrucción del envase, de acuerdo con la legislación vigente.

Cuando se aplica por inmersión o autoclave, debe taparse el recipiente, tina o bañera. Después de su utilización, el líquido debe ser retirado y colocado de nuevo en el envase original.

Solamente deben ser utilizados recipientes de acero o hierro sin oxidar.

Las colmenas y las saunas no deben ser impregnadas con XYLAZEL Carcomas.

### Propiedades y características de la madera tratada

Una vez seco el producto no incrementa la inflamabilidad de la madera.

La madera queda protegida eficazmente contra las carcomas.

### Limpieza de útiles

Utilizar DILUYENTE XYLAZEL, white spirit o producto similar.

## 4. INDICACIONES ESPECIALES

### Información técnica de seguridad

Contiene principios activos biocidas para proteger la madera de los insectos xilófagos (carcomas) Aplíquese con buena ventilación, manteniéndola hasta la evaporación del disolvente. Utilizar el producto, teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante. El uso indebido puede provocar daños a la salud.

**Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de usarlo.**

XYLAZEL dispone de fichas de datos de seguridad con las indicaciones de peligrosidad, manipulación, seguridad e higiene y transporte según el R.D. 255/03.

#### Almacenamiento y manipulación

Para almacenamiento y manipulación, tener en cuenta las leyes vigentes de almacenamiento y transporte, las que se refieren a las aguas y al aire.

No almacenar durante mucho tiempo a temperaturas superiores a 30°C.

Evitar que el producto llegue a las aguas.

#### 5. CONDICIONES GENERALES

Los datos facilitados son datos orientativos de carácter general y no constituyen una especificación. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende

que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales. En soportes en los que se desconozca el comportamiento del producto, realizar previamente una prueba antes de la aplicación o bien consulten nuestro Servicio de Asesoramiento Técnico.

Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras Condiciones de Venta y Suministro.

#### SERVICIO TÉCNICO



**986 343 424**  
**932 412 424**

servitecnico@xylazel.com

**Norte:** Gándaras de Prado - Budiño  
Telf.: 986 343 424.  
Fax: 986 346 240.  
36400 PORRIÑO.  
(Pontevedra).  
comercial@xylazel.com

**Centro:** Alcarria, nº 7 - 1º, oficina 7.  
Telf.: 916 731 111.  
Fax: 916 738 693.  
28023 COSLADA (Madrid).  
madrid@xylazel.com

**Nordeste:** C/ Muntaner 198 - 200.  
Telf.: 932 412 424.  
Fax: 932 412 539.  
08036 BARCELONA.  
barcelona@xylazel.com

**Levante:** C/ Pascual y Genís, 10 , 4º D.  
Telf.: 963 941 054.  
Fax: 963 941 078.  
46002 VALENCIA.  
valencia@xylazel.com

**xylazel**  
xylazel.com

Gándaras de Prado - Budiño s/n  
Apartado 91. 36400 Porriño (Pontevedra)  
Telf.: 986 343 424. Fax: 986 346 240

