

Hoja Técnica**RUST- OLEUM PINTURA EFECTO PIZARRA SPRAY 400 mL****Negro Mate**

Un acabado sólido, resistente a los rasguños, que le permite crear una superficie de pizarra sobre la que se puede escribir y borrar en una gran variedad de sustratos, incluyendo madera, metal y vidrio.

Preparación: Asegúrese de que las superficies que debe pintar estén libres de pintura suelta, óxido, cera, aceite y grasa. Las superficies anteriormente pintadas deben pulirse para proporcionar una base. El metal y la madera sin cubrir deben tratarse previamente con Rust-Oleum Imprimación Universal. El plástico sin cubrir debe tratarse previamente con Rust-Oleum Imprimación Plástico. Cubra las zonas de los alrededores para protegerlas de las pulverizaciones.

Aplicación: Agite el bote con fuerza durante 1 minuto después de que las bolas mezcladoras empiecen a sonar y continúe agitando regularmente durante su utilización. Mantenga el bote a 30cm de la superficie y pulverice con un movimiento regular hacia delante y hacia atrás, superponiendo ligeramente la pintura con cada pasada. Para un resultado óptimo durante la pulverización, mantenga el bote a la misma distancia de la superficie y no deje de mover el bote. Aplique varias capas suaves a intervalos de unos pocos minutos.

Limpieza: Para desobstruir el pulverizador y poder utilizarlo en el futuro, coloque el bote boca abajo y pulverice hasta que salga el gas limpio

Secado y Nueva Aplicación: Seco al tacto en 20 minutos. Secado Total en 24 horas. Nueva aplicación en 1 hora o después de 24 horas. Una vez completamente seco (24 horas), prepare la superficie a utilizar frotando el lado de la tiza sobre toda la superficie. Borre y la superficie está lista para utilizar.

Los tiempos de secado se basan en unas condiciones de aplicación cálidas (15°C) y secas con buena ventilación. En caso de temperaturas inferiores y humedad más elevada, se necesitará más tiempo de secado.

Rendimiento: Un bote de 400ml puede cubrir unos 2,5m², dependiendo de la rugosidad y porosidad de la superficie.

Restricciones: No utilice sobre acero galvanizado o superficies que suelen superar los 90°C. Aplique solo con temperaturas de entre 10-32°C y una humedad relativa inferior a 85%. Debe tomar precauciones especiales durante la preparación de superficies pintadas sobre madera y metal anteriores a 1960 ya que pueden contener plomo tóxico. Durante el lijado en seco, lleve una máscara facial de protección adecuada para evitar inhalar el

polvo. Consulte el correspondiente ejemplar del documento de Prevención de riesgos antes de la utilización del producto. Para obtener más información, contacte con nuestro Departamento de Servicio Técnico.

Advertencia: La información que se incluye en este documento es, a nuestro mejor saber y entender, verdadera y exacta y se proporciona de buena fe pero sin garantías. Le recomendamos que cubra primero una zona de prueba para asegurarse de que el producto satisface sus necesidades.