

# RX-113

**Rualaix®**

## ETIQUETA VERDE

Enlucido de alisado indicado para realizar grandes tendidos en capa fina.



\* information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions).



### RECUBIERTO

POR TODO TIPO DE PINTURAS NO ELÁSTICAS  
TRAS SECADO COMPLETO

CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMA  
EN 16566

**G3S2V3W2A0C0R0**

### SOPORTES

Yeso, escayola, cemento, pintura plástica no elástica.

Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo.

### CARACTERÍSTICAS

- Fraguado lento
- Fácil de aplicar, alisar y lijar
- No repela
- Aplicable en capa fina
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad

### IDEAL PARA

- Alisar de lleno paredes con pequeños defectos
- Retapar pequeñas fisuras y microfisuras
- Recubrir enlucidos de renovación



Palet de 66 sacos de 15 kg.



Palet de 35 cajas de 4 x 5 kg.



Palet de 36 cajas de 20 x 1 kg.



#### Agua de amasado

0,45 - 0,50 litros de agua por kg de enlucido



#### Rendimiento

0.90 - 1.05 Kg/m<sup>2</sup>/mm



6.0 - 7.0



#### Espesor máximo por capa

1 mm



#### Adherencia

> 7 Kg/cm<sup>2</sup> sobre pintura y cemento



#### Clasificación al fuego

A1



#### Vida útil

8 H aprox.



#### Secado en 1 mm de espesor

Escayola: 3 H aprox.  
Pintura y hormigón: 4 - 6 H



#### Granulometría máxima

150 micras