INDACOLOR®

Ficha técnica

BARNIZ ACRILICO IMPERMEABILIZANTE

Descripción

Barniz especialmente elaborado para ladrillos. Resistente al agua y a la humedad. Al sellar el ladrillo lo protege de la suciedad atmosférica y de la aparición de hongos y mohos. Sus resinas impiden el envejecimiento prematuro de la película y le dan protección contra los rayos UV. Es impermeable, evitando la penetración del agua y la humedad. No gotea, de fácil aplicación.

Aplicaciones

Ideal para todas las superficies de ladrillo y piedra natural, tanto en exterior como en interior (a excepción de los suelos).

Propiedades

- Buena dureza y resistencia
- Buena adherencia
- Fácil aplicabilidad

INDACOLOR®

Preparación de superficies

La superficie debe estar tener suficiente porosidad para adherir el producto, seca, limpia, exenta de polvo, grasas, manchas hidrosolubles y otros productos extraños. Eliminar todo tipo de eflorescencias salinas de forma mecánica y contaminaciones provocadas por microorganismos. Sobre otro tipo de soportes a los indicados en aplicaciones se recomienda realizar ensayos de adherencia y compatibilidad.

Instrucciones de aplicación

Agitar bien el bote antes de la aplicación, usar con brocha, rodillo o pistola. Aplicar una primera mano diluída con agua al 30%, para mojar bien el soporte. Tras el secado aplicar una segunda mano diluída un máximo de un 10% de agua. Dejar secar de 9 a 12 horas antes de aplicar la segunda capa.

Métodos de aplicación

Rodillo, brocha o pistola sin aire

Precauciones y consejos de aplicación

Las superficies deben estar completamente limpias y secas en el momento de la aplicación del producto. No aplicar el producto con temperaturas ambientales ni del soporte inferiores a 5°C ni superiores a 35 °C. No aplicar bajo una fuerte insolación, fuerte viento, humedades altas, previsiones de condensación, rocío o lluvia. Para diluir no emplear aguas contaminadas ni de excesiva dureza.

INDACOLOR®

Almacenamiento

Conservar los envases en zonas a cubierto, secas, resguardados de heladas y lejos de fuentes de ignición y a temperaturas entre 5 y 35°C. Tiempo máximo de almacenamiento recomendado de 12 meses siempre que sea en su envase original y sin haber sido abierto, mermando este tiempo en otro caso.

Datos técnicos

• Peso Específico	1,00 ± 0,05 kg/litro
• Viscosidad	100 ± 10 U.K.
• Sólidos en peso	30 %
• Rendimiento teórico por mano (aprox. 125 µm)	7-9 m ² /litro
• Ligante	copolímero acrílico
• Aspecto	brillante
• Secado al tacto (20°C)	1 hora
• Secado total (20°C)	24 horas

Seguridad

Consultar la ficha de seguridad del producto

Revisión: 1

Fecha de edición: Septiembre 2015

Lo reflejado en esta ficha técnica está basado en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios, así como en las experiencias reales en la aplicación. Todas las indicaciones y recomendaciones descritas tienen carácter indicativo. Debido a que con frecuencia los productos se emplean en condiciones distintas que escapan de nuestro control no es posible garantizar la reproducción de lo reflejado en esta ficha. La aplicación del producto así como el estado y naturaleza de los distintos soportes a pintar están fuera de nuestro control, siendo responsabilidad exclusiva del cliente.