



**Para reparar juntas de azulejos,
rehacer bordes y accesos,
tapar grietas e impermeabilizar.**



PRESENTACIÓN

1 kg. Ref.: 70043-001

5 kg. Ref.: 70043-002

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Reparación de juntas y desconchados de azulejos y gresite.
- Reconstrucción de bordes y accesos de piscinas.
- Reparación de anclajes de escaleras o sujeciones.
- Renovación e impermeabilización de suelos y paredes.
- Reparación de grietas.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Permite trabajar sobre soportes húmedos.
- Permite ser recubierto con pinturas, sin necesidad de imprimir.
- Gran adherencia, sin necesidad de puentes de agarre.
- Baja retracción.
- Resistencia al agua salada y al salitre.
- Impermeable en capa superior a 3 mm.
- Color: Gris.

APLICACIÓN Y PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Soporte

Sobre soportes limpios, sanos, secos, libres de polvo, grasas y ceras. Los soportes deben ser consistentes y las pinturas antiguas mal adheridas eliminadas. Humedecer los fondos muy absorbentes para evitar una rápida deshidratación y mejorar la adherencia.

Aplicación

Añadir 1 kg de polvo sobre 0,25 l de agua y amasar hasta obtener una pasta suave y consistente, de uso inmediato. No volver a amasar una vez iniciado el fraguado. Esta pasta puede ser utilizada durante un mínimo de 30 minutos a 20° C.

Aplicar con llana o espátula de acero inoxidable, introduciendo bien la pasta hasta el fondo, abriendo las grietas si fuera necesario. Limpiar las herramientas con agua inmediatamente después de usar.

PRECAUCIONES

No aplicar a temperaturas inferiores a 5 ° C.

DATOS TÉCNICOS

Producto	
Composición	Ligantes hidráulicos, cargas minerales y resinas sintéticas
Diluyente	Agua
Densidad aparente polvo	1.10 ± 0.05 g/cc
Densidad pasta	1.65 ± 0.05 g/cc
Apariencia	Polvo
Color	Gris
Granulometría	< 500 µ
Aplicación	
Temperatura Aplicación	Entre 5° y 35 ° C
Mezcla	0,25 l de agua por 1 kg de polvo
Herramienta	Llana lisa o espátula
Limpieza Herramienta	Con agua, inmediatamente después de usar
Espesor máximo	15 mm
Tiempo de trabajo	30 minutos a 20 ° C
Consumo Teórico	1,2 kg por m ² y mm de espesor
Tiempo de Secado	Variable según espesor y condiciones climáticas
Lijado / Pintado	48 horas

SUMINISTRO

PRESENTACIÓN	UNIDADES/ CAJA	CANTIDAD PALET
Estuche cartón 1 kg con bolsa de plástico interior	10	63 cajas
Estuche cartón 5 kg con bolsa de plástico interior	4	28 cajas

ALMACENAJE

Conservar el envase bien cerrado y al abrigo de la humedad y de las heladas.

SEGURIDAD

Exento de etiquetado de seguridad.

Para mayor información consultar la Ficha de Datos de Seguridad.

Beissier, S.A.U.
 Txirrita Maleo, 14
 20100 Renteria (Guipúzcoa). Spain.
 Tel.: (+34) 902 100 250
 Fax: (+34) 902 100 249
 e-mail: beissier@beissier.es
 www.beissier.es



Nota de carácter general:

Los datos contenidos en la presente información son descripciones del producto. Representan notas generales resultado de nuestra experiencia y comprobaciones. No consideran el caso de aplicaciones particulares. No pueden formularse reclamaciones fundadas en estos datos. En caso de necesidad, dirijase a nuestro servicio de asesoramiento técnico.