

AGUAPLAST®

Super Reparador

Plaste blanco en polvo

Plaste en polvo

**Para reparar, rehacer y unir
sobre cualquier superficie
Cualquier espesor**



PRESENTACIÓN

1 kg. Ref.: 70071-001
5 kg. Ref.: 70071-003
15 kg. Ref.: 70071-002

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Sobre cualquier soporte **interior o exterior**, no importa el grado de absorción del mismo: yeso, pinturas plásticas (bien adheridas), vidrio, cerámica, cemento, hormigón, madera, plásticos rígidos, poliestireno...
- Reparación y reconstrucción de elementos y volúmenes decorativos, esculturas, cornisas, ángulos sin encofrado, vierteaguas, ...
- Renovación directa sobre paredes con revestimiento cerámico, sin necesidad de eliminar las baldosas. Apropiado para ambientes húmedos como cuartos de baño, cabinas de duchas, cocinas...
- Adhesivo: une materiales de distinta naturaleza y/o grado de absorción.



CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- **Extraordinaria adherencia** sobre todo tipo de soportes, incluso vidrio, azulejo, metal y plásticos rígidos.
- **Resistente** al agua y a la **humedad ambiente** (no aplicable en soportes sometidos a humedad permanente)
- Evita la aparición y el desarrollo de hongos.
- Aplicable en cualquier espesor en una sola mano. No merma ni fisura.
- Rápido pintado: 3 horas en capa fina. En mayores espesores a las 24 horas, sin riesgo de que se produzcan eflorescencias o virajes de color.
- Muy flexible. **Sin retracción**. Moldeable y recortable fácilmente, en fresco.

APLICACIÓN Y PREPARACIÓN DEL SOPORTE

SopORTE

Sobre soportes limpios, sanos, secos, libres de polvo, grasas y ceras. Los soportes deben ser consistentes y las pinturas antiguas mal adheridas eliminadas. Imprimir soportes muy absorbentes con FIXACRYL u otra imprimación penetrante. Proteger las partes metálicas con TODO TERRENO u otra imprimación anticorrosiva.

Aplicación

Añadir 1 kg de polvo sobre 0,4 L de agua y amasar hasta obtener una pasta suave y consistente, de uso inmediato. No remover una vez iniciado el fraguado. Esta pasta puede ser utilizada durante 30 minutos a 20° C.



Aplicar con llana lisa o espátula de acero inoxidable.
Limpiar las herramientas con agua inmediatamente después de usar.

PRECAUCIONES

No aplicar a temperaturas inferiores a 5 ° C. No aplicar sobre soportes sometidos a humedad permanente. No recubrir con pinturas minerales.

DATOS TÉCNICOS

Producto	
Composición	Cargas minerales, ligantes hidráulicos y resinas sintéticas
Diluyente	Agua
Apariencia	Polvo
Color	Blanco
Coloreable	Admite colorantes universales max. 3%
Olor	Perfume lavanda
Densidad aparente polvo	0.95 ± 0.05 g/cc
Densidad aparente pasta	1.4 ± 0.05 g/cc
Granulometría	< 500 µ
pH	de la pasta : 11 ± 0.5 después de 24 h : 9 ± 0.5
Adherencia	Sobre hormigón: > 20 kg / cm ² Sobre gresite: > 18 kg / cm ²
Resistencia a la compresión (28 días)	200 ± 20 kg / cm ²
Resistencia a la flexotracción (28 días)	80 ± 10 kg / cm ²
Resistencia a los ciclos de hielo-deshielo	25 ciclos: - 15°C / 20°C sin alteraciones
Clasificación	AFNOR NT F 36 – 003 Familia IV, clase 4 b Conforme a productos de Reparación según NFT P - 18840, se clasifica como Clase 1
Certificaciones	BUREAU VERITAS, CEBTP, GIKESA
Aplicación	
Temperatura Aplicación	Entre 5° C y 35 ° C
Mezcla	0,4 l de agua por 1 kg de polvo
Herramienta	Llana lisa o espátula
Limpieza Herramienta	Con agua, inmediatamente después de usar
Espesor máximo por capa	Cualquier espesor
Tiempo de trabajo	30 minutos a 20 ° C
Consumo Teórico	1,0 kg por m ² y mm de espesor
Tiempo de Secado a 20° C y 65% HR	De 2 a 4 horas, según espesor y condiciones climáticas
Lijado/Pintado	24 horas (3 horas en capa muy fina)

SUMINISTRO

PRESENTACIÓN	UNIDADES/ CAJA	CANTIDAD PALET
Estuche cartón 1 kg con bolsa de plástico interior	10	63 cajas
Estuche cartón 5 kg con bolsa de plástico interior	4	28 cajas
Saco de papel 15 kg con asa	1	48 sacos

ALMACENAJE

Conservar el envase bien cerrado y al abrigo de la humedad y de las heladas.

SEGURIDAD

Consultar etiquetado del producto.
Para mayor información consultar la Ficha de Datos de Seguridad.

Nota de carácter general:

Los datos contenidos en la presente información son descripciones del producto. Representan notas generales resultado de nuestra experiencia y comprobaciones. No consideran el caso de aplicaciones particulares. No pueden formularse reclamaciones fundadas en estos datos. En caso de necesidad, dirijase a nuestro servicio de asesoramiento técnico.

Beissier, S.A.
Txirrita Maleo, 14
20100 Renteria (Guipúzcoa) Spain.
Tel.: (+34) 902 100 250
Fax: (+34) 902 100 249
e-mail: beissier@beissier.es
www.beissier.es

