

AQUABARP EXTERIOR ND



| | |
|---------------------------------|---|
| Descripción del Producto | Lasur monocomponente transparente en base agua Naturaleza acrílica |
| Propiedades | Buena resistencia a la intemperie Producto de elevada elasticidad Rápido secado Repele agua y humedad ambiental y regula la transpiración de la madera evitando deformaciones Producto tixotrópico de elevada resistencia al descuelgue Contiene filtro UV Alta resistencia al blocking Alto poder de relleno Sobrebarnizable a las 12-24 horas |
| Uso Recomendado | Producto indicado para el barnizado y protección de carpintería y mobiliario exterior |
| Certificados | Certificado por AIDIMA como adecuado para uso exterior según Norma UNE EN 927 |
| Carta de Colores | Linea de madera Aquabarp |
| Certificados | Aquabarp_pino.pdf , Certificado.de.Producto.Simbolo.de.Calidad.AIDIMA, 20150323160950359_0001.pdf , X3eTY_C8C6526.pdf |



Características Técnicas

| | Norma | Valor |
|--------------------------|-------------------|-----------------------------|
| Sólidos en Peso (%) | UNE EN ISO 3251 | 36-40 |
| Viscosidad Krebs/Stormer | UNE EN ISO 2431 | 105-120 KU |
| Densidad (Kg/L) | UNE EN ISO 2811-1 | 1.05+/-0.020 |
| Covs (%) | UNE EN ISO 11890 | 0.57% |
| Covs (gr./lt) | UNE EN ISO 11890 | 6.040 |
| Color | | Incoloro (en película seca) |
| Aspecto | | Satinado, semimate y mate |

Características Aplicación

| | |
|----------------------------------|--|
| Sistema de Aplicación | Airmix y airless |
| Aplicación sobre | Madera maciza, mobiliario de jardín y ventanas, puertas, vigas |
| Cantidad de producto recomendado | 150-200 gr/m ² |
| Número de manos | 1-2 |
| Temperatura de Aplicación | >15 |
| Humedad Ambiente | Inferior a 70% |
| Seco al Polvo | 50 a 60 minutos (según espesor y temperatura) |
| Seco al Tacto | 2 - 3 horas, en función del espesor aplicado y condiciones ambientales |
| Endurecimiento total | 24 - 48 horas, en función del espesor aplicado y condiciones ambientales |
| Repintado | A las 16-24 horas |

Observaciones de proceso de aplicación

Aplicar dos manos de producto sobre Impregnante Aquabarp siempre con color.

Si una vez aplicada la primera capa de acabado, se desea repintar, lijar superficialmente para conseguir adherencia entre capas

Se recomienda no someter a la intemperie antes de transcurridos aproximadamente 7 días.

La humedad de la madera a tratar no debe ser superior al 15%

Observaciones

Agitar el contenido de los envases antes de ser usado.

En aplicación exterior, al ser un producto en medio acuoso es sensible a la acción de la lluvia.

Limpiar los utensilios con agua inmediatamente después de usarlos.

No almacenar a temperaturas inferiores a 5°C

Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD.

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia, pero en ningún caso constituyen una garantía por nuestra parte. Por estas razones no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización. 28-12-2010 Esta ficha anula todas las anteriores.