

BARPIDECOR ALTA PROTECCION



Descripción del Producto Acabado satinado, protector de la madera, repelente al agua y resistente a las radiaciones solares a base de resinas alcídicas especiales que proporcionan embellecimiento y alta protección.

Certificados Protección 7 años. Media contrastada en aplicaciones reales.

Carta de Colores [Carta de colores Barpidecor](#)

Certificados CERT05



Características Técnicas

| | |
|-----------------|---|
| Color | Incoloro, pino, castaño, nogal, teca, caoba y roble Claro |
| Aspecto | Satinado |
| Secado al tacto | 5-8 horas, según tipo de madera y condiciones ambientales |
| Repintado | A las 24 horas |
| Rendimiento | 13-15 m ² / l, mano, según estado y tipo de superficie |
| Diluyente | DILUYENTE SINTETICOS Y GRASOS 250 |
| Almacenamiento | Excelente hasta 1 año, en recipiente original, en condiciones de temperatura y humedad normales |

Propiedades

- Facilidad de aplicación
- Alta protección.
- Máximo Rendimiento
- Altos sólidos, bajo contenido en disolventes, menos incidencia en el Medio Ambiente
- Repele agua y humedad ambiental y regula la transpiración de la madera evitando deformaciones
- Resistente a la intemperie y a las radiaciones solares
- Máxima prestación de durabilidad
- Decora y realza la belleza natural de la madera

Aplicaciones

Adecuado para acabado y protección de superficies y construcciones de madera en exteriores y excepcionalmente en interiores, ventanas, puertas, vigas y cerchas.

Modo Empleo

- Remover bien el contenido del envase
- Aplicar en capas delgadas y uniformes y bien extendidas
- A brocha y pistola: tal y como viene en el envase o diluyendo con DILUYENTE SINTETICOS Y GRASOS 250
- Incoloro: Solo utilizar para renovar maderas ya tratadas con color o para atenuar los otros tonos.No utilizarlo solo al exterior.

Preparación de Superficies

- Sobre superficies sin proteger: Limpiar, lijar y eliminar polvo, grasa, aceite, ceras, pequeñas imperfecciones, etc.
- Sobre superficies tratadas con protectores ya envejecidos: Lijar y eliminar el polvo
- Sobre superficies con barniz envejecido y deteriorado: Eliminar estas capas y proceder como en el caso anterior
- Aplicar imprimación Barpidecor Fondo como complemento al tratamiento.
- Aplicar 2-3 manos dependiendo de la orientación y condiciones ambientales donde la superficie esté expuesta
- Si con 2 manos se obtiene el tono deseado aplicar la 3ª con Incoloro.
- Diluir ligeramente en las primeras manos con DILUYENTE SINTETICOS Y GRASOS 250 y lijar suavemente entre capas.
- BARPIDECOR ALTA PROTECCION SATINADO INCOLORO :sólo utilizar para renovar maderas ya tratadas con Barpidecor color o para atenuar los otros tonos.No utilizarlo sólo al exterior.

Otros Datos

| | |
|-----------|--------------------|
| Envasado | 0.375L, 0.750L, 4L |
| COVS GR/L | 493 |

Observaciones

- En maderas con alto grado de humedad, mayor de 20%, no es aconsejable su aplicación.
- Agitar el contenido de los envases antes de ser usado.
- Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD.
- No almacenar los envases abiertos o empezados.
- No tratar colmenas ni mojar las plantas.
- Aplicar con buena renovación de aire.

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia, pero en ningún caso constituyen una garantía por nuestra parte. Por estas razones no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización. 07-11-2013 Esta ficha anula todas las anteriores.