

INDACOLOR[®]

LATEX 2000

Barniz plástico a base de acetato de vinilo plastificado, de alto brillo y gran resistencia a la intemperie.

INDICACIONES

Especialmente indicado como preparación de superficies porosas y como capa de acabado sobre estucados, pinturas plásticas, ladrillos, etc.

APLICACIÓN

A brocha, rodillo o pistola.

DILUCION

La dilución se efectuará con agua en una proporción de tres partes de agua por una de látex.

CONSERVACION

Mantener el látex por encima de 0°C y por debajo de 50°C.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Viscosidad	98 P (BROOKFIELD,20rpm)
Rendimiento	8-12 m ² /Kg.
Peso específico	0.98 Kg./l
Secado a 20°C	De una a tres horas según el grosor aplicado.
Sólidos	30%

PRESENTACIÓN

Botes de 0.750 ml, 4 l y 10 l.