



Pintura Ecológica

Todoterreno

Antioxidante

Características Técnicas

Diluyente:	Agua
Color:	Rojo y Blanco
Densidad:	1,15+-0,05 grs/cm ³ . aprox.
Rendimiento:	De 10-12 m ² /Kg, según superficie
Aspecto:	Semi-Mate
Diluyente:	Agua
Secado:	30 minutos aprox
Repintado:	A partir de 4-6 horas
Almacenaje:	Excelente

Descripción

Pintura al agua especialmente diseñada para imprimir y proteger toda clase de superficies de reconocida difícil adherencia. Facilita la aplicación y la adherencia, además de aumentar el rendimiento, del acabado final con el que se desee decorar estas superficies. Posee propiedades anticorrosivas y puede aplicarse directamente sobre el óxido.

Propiedades

Excelente adherencia sobre cualquier superficie.
Antioxidante.
Elevado poder cubriente.
Buena aplicación a brocha y rodillo.
Excelente nivelación
Secado rápido.
Transpirable al vapor de agua.
Repintable con pinturas monocomponentes y bicomponentes.
No propaga llama.

Aplicación

Pintura de fondo que actúa como puente preparación para pintar sobre todo tipo de superficies:

- Puente de adherencia para metales tales como hierro, zinc, aluminio, plomo, cobre, chapa galvanizada, etc.
- Pintura de fondo para aplicar sobre PVC rígido, poliéster-fibra de vidrio, metacrilato, melamina, EPS, XPS, poliéster, etc.
- Sellador y tapaporos de materiales porosos, como madera, yeso, cemento, cartón yeso, superficies pintadas, etc
- Fondo adherente sobre superficies no porosas como azulejo, cerámica y vidrio.
- Preparación de superficies porosas de yeso, cemento, cartón yeso, superficies pintadas, etc

Modo de empleo

SOPORTES NUEVOS

El fondo debe estar bien limpio, seco, saneado (sin óxidos, calamina, capas sueltas) y libre de polvo, grasas o ceras. Remover hasta homogeneizar el contenido del envase. Aplicar con brocha, rodillo o pistola.

Sobre hierro y acero

Para aplicación directa sobre superficies oxidadas habrá que lijar en primer lugar para eliminar la capa deleznable y pulverulenta, y después aplicar 2 manos de TODOTERRENO MULTIADHERENTE ANTI-OXIDANTE (50-80 micras de espesor seco) y pasadas 24 – 48 horas, dar 2 manos de esmalte.

Sobre zinc y galvanizados:

Lijar suavemente con una lija fina. Aplicar 2 manos de TODO-TERRENO MULTIADHERENTE ANTI-OXIDANTE (50-80 micras de espesor seco). Se recomienda hacer, previamente, una prueba de adherencia dada la diversidad de tipos de galvanizados.

Sobre PVC, poliéster- fibra y plásticos rígidos:

Limpiar con detergente amoniacal, respetando las instrucciones de limpieza, y lijar suavemente.

Aplicar TODO-TERRENO MULTI-ADHERENTE ANTI-OXIDANTE.

Sobre aluminio y cobre:

Lijar suavemente con una lija fina. Aplicar TODO-TERRENO MULTI-ADHERENTE ANTIOXIDANTE.

Sobre madera nueva y aglomerado:

Aplicar previamente un protector contra xilófagos. Aplicar TODO-TERRENO MULTIADHERENTE ANTI-OXIDANTE.

SUPERFICIE ANTIGUA YA PINTADA:

- Con pinturas en buen estado, de calidad: Lavar y lijar suavemente y aplicar a continuación.
- Con pinturas en mal estado: Eliminar y proceder como superficie nueva.

Envase

750 ML, y 4 L.

No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para información relativa a la seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.