

# OSAKA

PINTURA DECORATIVA

## DAMASCO

FICHA TECNICA

Fecha de actualización: 14 de junio de 2017 ED 03

### DESCRIPCIÓN

Revestimiento decorativo metalizado tipo estuco seda perlescente o terciopelo, muy versátil y polivalente, de máximo lujo y elegancia. Se puede aplicar fácilmente con rodillo y llana o directamente a llana. La llana puede ser de plástico o de acero; en cualquiera de los 2 casos debe ser de cantos redondeados para peinar el producto y orientar las fibras para conseguir los claroscuros, acentuar los destellos y el tacto sedoso. Su consistencia permite extender el producto a rodillo (antigota) para acelerar el aporte de producto a la superficie.

### INFORMACIÓN TÉCNICA

	DAMASCO
<b>Composición:</b>	Aditivos, pigmentos y resinas acrílicas en base agua
<b>^Contenido COV máx.permitido:</b>	Categoría L:200g/l
<b>^Contenido COV máx.producto:</b>	Categoría L: 60.0 g/l
<b>pH:</b>	9.0 - 10.0
<b>Densidad:</b>	1,1 – 1,2 g/cm3
<b>*Consumo:</b>	125 ml/m2
<b>Rendimiento:</b>	8 m2/l
<b>Viscosidad:</b>	1400 - 1900 mPa·s
<b>Aspecto:</b>	Viscoso
<b>Color:</b>	Plata
<b>Envases:</b>	2.5 L
<b>Dilución:</b>	Listo al uso
<b>Herramientas:</b>	Rodillo, llana metálica o plástico, spalter, brocha o paletina
<b>Limpieza herramientas:</b>	Con agua
<b>**Condiciones de aplicación:</b>	entre 5°C y 35°C
<b>***Tiempo de secado:</b>	Mínimo 8 horas



# OSAKA

PINTURA DECORATIVA

## DAMASCO

FICHA TECNICA

Fecha de actualización: 14 de junio de 2017 ED 03

**** Almacenaje:	entre 5°C y 35°C
------------------	------------------

\* El consumo puede variar en función del soporte como del propio aplicador.

\*\* Tanto temperatura ambiente como paramento.

\*\*\* Según condiciones climatológicas.

\*\*\*\* Evitar heladas. Mantener el envase bien cerrado. Los productos se mantienen estables como mínimo un año a partir de la fecha de fabricación, siempre y cuando haya permanecido en perfectas condiciones de almacenamiento, cerrado, con el precinto intacto y entre 5 y 35°C.

^Subcategoría según RD 227/2006 y Directiva 2004/42/CE

Hay que tener en cuenta que el rendimiento puede variar según el paramento, condiciones de aplicación y/o aplicador. El comprador/aplicador no queda exento de la responsabilidad de efectuar su propio examen de los productos suministrados, con objeto de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos.

### INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

#### Preparación

**Selladora nanométrica** para superficies absorbentes o no consolidadas.

Se puede aplicar directamente sobre superficies lisas o rugosas, con o sin Fondo, siempre que éstas estén libres de polvo, suciedad, grasa, nicotina, etc. El rendimiento del producto es superior en superficies lisas y bien preparadas.

#### Fondeado

Recomendamos **Sublime Blanco** o **Natural Blanco Cisne**, para poder aplicar el producto eficientemente y asegurar un buen anclaje. Aplicar una mano sin diluir o 2 manos diluidas con un máximo del 20% de agua. Dejar secar de 4 a 8 horas entre manos.

#### Coloreado

Damasco es una base neutra color PLATA. Se puede aplicar tal cual o colorear manualmente con **Esencias** o colorantes al agua. Añadir un máximo del 10% de colorante en peso. Idealmente un 5% o menos para no diluir en exceso el producto y mantener sus prestaciones técnicas. También se puede colorear con Supreme Colours o añadir aditivos Glitter en polvo (8 colores) para añadir efectos de destello adicionales.

#### Aplicación

*APLICACIÓN CLÁSICA A LLANA:*

1) Aplicar una primera mano de Damasco sin diluir con rodillo antigota y dejar secar 8 horas.

2) Extender una segunda mano estirada por paños y realizar el dibujo (aguas) en fresco peinando con llana de acero o plástico de cantos redondeados en distintas direcciones para orientar las fibras y obtener los clarososcuros característicos de Damasco.

Alternativa: Espatular directamente a llana en 1 ó 2 manos, evitando sobrecargas. Realice el dibujo extendiendo el producto con la llana en distintas direcciones.



# OSAKA

PINTURA DECORATIVA

## DAMASCO

FICHA TECNICA

Fecha de actualización: 14 de junio de 2017 ED 03

**APLICACIÓN FRATASADO** (flor de hielo):

- 1) Aplicar una primera mano de Damasco sin diluir con rodillo antigota y dejar secar 8 horas.
- 2) Extender una segunda mano estirada por paños y realizar el dibujo en fresco fratasando en círculos con llana de acero o de plástico de cantos redondeados. Alternativa: Espatular directamente a llana en segunda mano y fratar suavemente.

### **Protección**

Deje secar Damasco al menos 24 horas y aplique 1 ó 2 manos a rodillo de Barniz Alto Brillo (brillante).

Observación importante: El gran atractivo de Damasco consiste en sus destellos metalizados, en sus claros y oscuros y en su tacto sedoso, por lo que, aún siendo muy duradero, no es un revestimiento muy lavable ni apto para superficies de alto desgaste. Se puede proteger, pero si se aplica el protector se perderán en parte estos efectos.

### **IMPORTANTE**

Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos, aclarar abundantemente con agua. Si persisten las molestias consultar con un médico y enseñar la etiqueta. En caso de ingesta accidental consultar inmediatamente con un médico.

### **ELIMINACIÓN DE RESIDUOS**

No verter restos líquidos en los desagües, ni canalizaciones. Los restos sólidos pueden desecharse como basura normal. Aténgase a las "Normas Europeas para los desechos de Pinturas en base acuosa".

**La Ficha Técnica actual anula y sustituye cualquier Ficha Técnica anterior.**

