



## Ficha técnica

# BASE TR ESMALTE AZULEJOS AL AGUA AIKAN

### Descripción

Base Transparente de esmalte de acabado acrílico modificado de alta calidad de secado rápido, especialmente para la decoración sobre variedad de soportes de complicada adherencia tales como azulejos y baldosas, hierro, madera, etc. Ofrece excelentes propiedades mecánicas, estéticas y de gran durabilidad a la intemperie.

Especialmente diseñada para hacer colores en el sistema tintométrico.

### Aplicaciones

Adecuado para la decoración tanto en interior como en exterior de superficies difíciles y de diferente naturaleza.

### Propiedades

- Buenas propiedades para su aplicación.
- Repintados ilimitados.
- Rápido secado.
- Excelente resistencia a la intemperie.
- Excelentes propiedades mecánicas.
- Excelente adherencia sobre todo tipo de superficies, especialmente azulejos y baldosas.
- Elevado nivel de dureza.
- Elevada labavilidad.

**ALMACENES ALMERIENSES DEL COLOR S.L**

C/ Rosita, 15, P.I. San Rafael 04230, Huercal de Almeria, Almeria

TELF: 950143994-FAX 950851402



## Preparación de superficies

ESMALTE AZULEJOS será más efectivo proporcionalmente con el grado de preparación que haya tenido la superficie. Para la preparación de dicha superficie se recomienda:

### *SUPERFICIES NUEVAS:*

Se debe realizar un lijado previo de la superficie (lija de grano fino) con el objetivo de conseguir cierta rugosidad y abrir poro. Eliminar cualquier resto de polvo, grasa, óxido o suciedad en general, que pueda interferir en la adherencia con el soporte.

### *SUPERFICIES PINTADAS:*

En primer lugar, eliminar cualquier resto de pintura en mal estado mecánicamente o con decapantes. Limpiar la superficie para eliminar cualquier tipo de polvo, grasa o suciedad que pueda afectar al anclaje. Lijar con lija de grano fino .

## Instrucciones de aplicación

Homogeneizar hasta su totalidad el contenido de los dos envases.

Una vez preparada la superficie, se recomienda aplicar dos manos de ESMALTE AZULEJOS con un espesor seco aproximado de 100 micras por mano, respetando siempre los intervalos de repintado.

La dureza total se consigue aproximadamente entre 3-5 días, dependiendo de la temperatura y del espesor de capa, por tanto se debe evitar el contacto con agua u otros elementos que pudieran remover la película antes de transcurrido dicho periodo de endurecimiento.

## Métodos de aplicación

Rodillo, brocha, pistola airless y pistola de aire convencional.

## Precauciones y consejos de aplicación

Las superficies deben estar completamente limpias y secas en el momento de la aplicación. Aplicar con temperaturas por encima de 10°C y humedad relativa por debajo del 75%. No aplicar si se prevén lluvias. No aplicar con temperaturas de sustrato por encima de 30°C.

## Almacenamiento

Conservar los envases en zonas a cubierto, secas, resguardados de heladas y lejos de fuentes de ignición y a temperaturas entre 5 y 35°C. Tiempo máximo de almacenamiento recomendado de 12 meses siempre que sea en su envase original y sin haber sido abierto, mermando este tiempo en otro caso.

## Datos técnicos

• Peso Específico	1,10 ± 0,05 kg/litro
• Sólidos en volumen	35 ± 2 %
• Rendimiento teórico por mano	4-5 m <sup>2</sup> /lt (100 micras seca)
• COVs	Categoría I (base agua 2010) máx. 140 g/litro
• Aspecto	Satinado
• Secado al tacto (25°C)	2 horas.
• Repintado (25°C)	mínimo 8 horas.

## Seguridad

Consultar la ficha de seguridad del producto

# Aikan®

Lo reflejado en esta ficha técnica está basado en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios, así como en las experiencias reales en la aplicación. Todas las indicaciones y recomendaciones descritas tienen carácter indicativo. Debido a que con frecuencia los productos se emplean en condiciones distintas que escapan de nuestro control no es posible garantizar la reproducción de lo reflejado en esta ficha. La aplicación del producto así como el estado y naturaleza de los distintos soportes a pintar están fuera de nuestro control, siendo responsabilidad exclusiva del cliente.

**ALMACENES ALMERIENSES DEL COLOR S.L**

C/ Rosita, 15, P.I. San Rafael 04230, Huercal de Almeria, Almeria

TELF: 950143994-FAX 950851402