



## Ficha técnica

# BARNIZ TINTE BRILLO AIKAN

### Descripción

Barniz-tinte sintético para madera, de acabado brillante. De muy buena resistencia al exterior, gran dureza y elasticidad, con un acabado brillante que resalta el veteado de la madera.

### Aplicaciones

Indicado para teñir, barnizar y decorar toda clase de superficies de madera, tanto interiores como exteriores. Para colorear y barnizar en acabado brillante y en una sola operación se consiguen tinter y barnizar toda clase de superficies de madera, tales como: muebles, persianas, estanterías, etc...

### Propiedades

- Duro y elástico
- Excelente retención de brillo.
- Excelente resistencia a la intemperie.
- Buena rapidez de secado.
- Excelente brochabilidad.



## Preparación de superficies

**Madera nueva:** Lijar ligeramente, limpiar y secar la madera. Aplicar una primera mano diluida 5-15 % con disolvente sintético y una segunda mano con 0-5 % del disolvente.

**Maderas viejas ya barnizadas o pintadas:** Eliminar los restos de pintura o de barniz y proceder como si fuera una madera nueva. Si se trata de repintar un barniz en buen estado, bastará con lijar suavemente, limpiar el polvo y restos de lijado y proceder a aplicar una mano de barniz.

## Instrucciones de aplicación

Agitar correctamente el/los productos a emplear hasta su total homogeneización.  
Aplicar capas de 30 micras secas cada una, a rodillo, brocha o pistola (dilución con disolvente sintético).

## Métodos de aplicación

Rodillo, brocha o pistola con o sin aire

## Precauciones y consejos de aplicación

Las superficies deben estar completamente limpias y secas en el momento de la aplicación del producto. No aplicar el producto con temperaturas ambientales ni del soporte inferiores a 5°C ni superiores a 35 °C. No aplicar bajo una fuerte insolación, fuerte viento, humedades altas, previsiones de condensación, rocío o lluvia.

## Almacenamiento

Conservar los envases en zonas a cubierto, secas, resguardados de heladas y lejos de fuentes de ignición y a temperaturas entre 5 y 35°C. Tiempo máximo de almacenamiento recomendado de 12 meses siempre que sea en su envase original y sin haber sido abierto, mermando este tiempo en otro caso.

## Datos técnicos

• Peso Específico	0,92 ± 0,05 kg/litro
• Viscosidad	85 ± 5 Copa Ford nº4
• Sólidos en peso	65±3 %
• Rendimiento teórico por mano	11-14 m <sup>2</sup> /litro
• COVs	Categoría e (base disolvente) 400 (2010): máx. 400 g/litro
• Ligante	alquídico
• Aspecto	brillante
• Secado al tacto (20°C)	2 horas
• Secado total (20°C)	7-8 horas
• Repintado (20°C)	24 horas

## Seguridad

Consultar la ficha de seguridad del producto

# Aikan®

Lo reflejado en esta ficha técnica está basado en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios, así como en las experiencias reales en la aplicación. Todas las indicaciones y recomendaciones descritas tienen carácter indicativo. Debido a que con frecuencia los productos se emplean en condiciones distintas que escapan de nuestro control no es posible garantizar la reproducción de lo reflejado en esta ficha. La aplicación del producto así como el estado y naturaleza de los distintos soportes a pintar están fuera de nuestro control, siendo responsabilidad exclusiva del cliente.

**ALMACENES ALMERIENSES DEL COLOR S.L**

C/ Rosita, 15, P.I. San Rafael 04230, Huercal de Almeria, Almeria

TELF: 950143994-FAX 950851402