

EMPLASTE AL AGUA

Ficha Técnica

FICHA N° 16

CODIGO:

DESCRIPCIÓN: Pasta selladora al agua preparada al uso para su fácil aplicación.

CAMPO DE APLICACIÓN: Sellado o relleno de juntas, mermas, defectos de la madera, etc., antes de proceder a su barnizado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Color:	Roble. Nogal. Haya. Caoba. Pino. Cerezo. Castaño, Sapelly, y Blanco
Rendimiento	El rendimiento varía en función del grosor que se aplique
Secado	Aproximadamente 2 horas dependiendo del grosor aplicado
Sólidos en peso	70 ± 2 según color
Peso específico:	1,65 ± 0,05 gr /c.c. según color

NORMAS Y CONDICIONES DE APLICACIÓN:

Aplicación:	Aplicar espátula o llana
Barnizado	6 Horas a 20 °C
Limpieza utensilios	Agua
Envasado:	Según pedido

Observaciones: Según las condiciones atmosféricas y de aplicación, así como el estado del soporte puede variar el rendimiento, secado, etc.

Aplicación:

Agitar antes de usar con espátula hasta que este totalmente homogéneo. Aplicar con espátula o llana, dejar secar perfectamente y luego proceder a su pulido. Es preferible dar varias manos antes que aplicar una capa excesivamente gruesa para evitar mermas y problemas de secado. Una vez bien seco se puede proceder al barnizado de la madera.

No utilizar ni almacenar por debajo de 5 °C ni por encima de 30 °C

Almacenamiento: Se aconseja almacenar en lugares frescos, protegidos de la luz solar y los envases deben de estar tapados para evitar la evaporación de sus disolventes. No se recomienda almacenar mas de 1 año en envase original cerrado y no expuesto a temperaturas extremas ni a cambios bruscos de temperatura

Precauciones: Guardar fuera del alcance de los niños y del fuego. Tener una adecuada ventilación. En caso de ingestión accidental, llamar al telf: 91 562 04 20 Dpto. Toxicología. Consultar la Ficha de Seguridad para su correcta manipulación.

Nota: Productos Gon Ceracolor SL, se reserva la mejora de la formula a partir de esta.

PRODUCTOS GON CERACOLOR SL
C/TORRELODONES 10 PG.VENTORRO DEL CANO
28925 ALCORCON MADRID