

AIKANPUR TRANSPARENTE

Descripción del Producto	Acabado de poliuretano transparente de dos componentes base disolvente
Propiedades	Alta tixotropía, que permite la aplicación sin descuelgues en vertical y buena extensibilidad en plano Producto de rápido endurecimiento
Uso Recomendado	Acabado indicado para aplicación en vertical sobre mueble montado

Características Técnicas

	Valor
Sólidos en Peso (%)	36% ± 2
Viscosidad (Copa Ford 4)	135"±5
Densidad (Kg/L)	0.980+/-0.020
Brillo (Angulo 60°)	Mate, semimate, satinado y semibrillante

Características Mezcla

Catalizador	CATALIZADOR AIKANPUR TRANSPARENTE
Proporción Mezcla (% Volumen)	50%
Sólidos Mezcla (%)	33% ± 2
Viscosidad de Mezcla (Copa Ford 4)	25" ± 5
Vida de Mezcla	6 a 8 horas a 20°C

Características Aplicación

Sistema de Aplicación	Aerográfico y airless
Aplicación sobre	Fondos de poliuretano (Fondipol) o Poliacrílico perfectamente lijados y eliminado el polvo
Cantidad de producto recomendado	120-130 gr/m ²
Seco al Polvo	10 a 25 minutos (según espesor y temperatura)
Seco al Tacto	25 a 50 minutos (según espesor y temperatura)
Endurecimiento total	1 días
Repintado	Para segunda capa a partir de 10 - 12 horas

Observaciones de proceso de aplicación

- Si una vez aplicada la primera capa de acabado, se desea repintar, lijar superficialmente para conseguir adherencia entre capas
- Si durante la aplicación se aprecia aumento de viscosidad, rebajar con disolvente poliuretano.
- Si la Temperatura ambiente es elevada emplear para diluir con disolvente poliuretano lento.

Observaciones

- Agitar el contenido de los envases antes de ser usado.
- Aplicar con buena renovación de aire.
- No almacenar los envases abiertos o empezados.
- La estabilidad máxima del catalizador es inferior a 6 meses a 20°C.

ALMACENES ALMERIENSES DEL COLOR S.L

C/ Rosita, 15, P.I. San Rafael 04230, Huerca de Almería, Almería

TELF: 950143994-FAX 950851402

Aikan[®]

Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia, pero en ningún caso constituyen una garantía por nuestra parte. Por estas razones no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización. 31-03-2017 Esta ficha anula todas las anteriores.

ALMACENES ALMERIENSES DEL COLOR S.L

C/ Rosita, 15, P.I. San Rafael 04230, Huercal de Almeria, Almeria

TELF: 950143994-FAX 950851402