

FICHA TÉCNICA

Revisión 4
Fecha: 01/04/2021



Pintura Plástica Fachadas

IRISKAN

Revestimiento Exterior

DESCRIPCIÓN

Es un revestimiento liso de gran cubrición y solidez en los colores, pensado para dar la mayor protección de fachadas. Formulado a base de copolímeros acrílicos. Con conservante antimoho de película.

| Descripciones Técnicas | Norma | Resultados |
|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Color | | Blanco |
| Resistencia al frote húmedo | UNE 48243:2007 | Tipo I |
| Resistencia al frote húmedo | UNE-EN 13300 | Clase 3 ISO 11998 |
| Tamaño de Partícula | UNE-EN 13300 | Medio |
| Grado de brillo | UNE-EN 13300 | Mate B85º <5% |
| Relación de contraste | UNE-EN 13300 | Clase 1 |
| Opacidad | ISO 6504-3 | Clase 1 |
| Densidad a 20°C (kg/l) | | 1,65 ± 0,5kg./litro. |
| Rendimiento | | 8 – 10 m ² / Litro y mano |
| Viscosidad | Brookfield RVT 23°C Sp-6 20rpm | 215 poises ± 5 |
| Lavabilidad Gardner | UNE 48284 | 5.000 ciclos (UNE 48284) |
| Volumen en sólidos | UNE 48087 | 67 % ± 2% U.N.E 48087 |
| Secado al tacto (20°C) (min) | | 30 |
| Repintado (horas) | | 12-24 |
| Secado total (días) | | 10-15 |
| COV | | Contenido max a/c 30gr/L. |
| Dilución brocha o rodillo % | | 10-15 |
| Dilución pistola % | | 10-15 |

PROPIEDADES

- Gran resistencia a los agentes atmosféricos.
- Con aditivo fungicida-antimoho.
- Solido a la luz y rayos ultravioletas.
- Transpirable.
- Gran dureza y adherencia.
- Fácil aplicación.
- Impermeable.

APLICACIONES

Facilidad de aplicación, permitiendo obtener acabados de gran dureza y resistencia a la abrasión en superficies de albañilería en interiores y exteriores.

MODO DE EMPLEO

Remover bien el contenido del envase hasta homogeneizar el producto.

Las superficies deben estar limpias, secas, sin polvo, sin grasas y libres de toda sustancia que pueda impedir una correcta adherencia.

Superficie nueva de:

- Cemento y hormigón: directamente, diluyendo hasta 25% para la primera capa.
- Yeso, escayolas o madera: fijando previamente con selladora sintética o sellador anclaje.

Sobre superficies antiguas pintadas:

- Con pinturas en buen estado, de calidad: lavar y lijas suavemente y aplicar directamente.
- Con pinturas en mal estado : eliminar y proceder como superficie nueva
- Sobre pinturas al temple, cola o cal: aplicar Fijador-sellador Mendikril.
- Si la pintura anterior es brillante deberá matizarse para abrir poro.

Sobre superficies con falta de consistencia, aplicar una primera mano de fijador-sellador mendikril al agua.

La pintura debe diluirse hasta un 15% con agua para la primera mano, y con un máximo del 5% para las siguientes manos. Se aplicará al menos dos capas de pintura.

En caso de usar más de un envase del mismo color, se recomienda que al llegar al 50% del envase inicial se mezcle con el segundo envase y así sucesivamente. Evitando que afecte al resultado final las pequeñas variaciones de tono entre lotes.

En el caso de retocar en paramentos ya pintados se recomienda pintar el paño completo si el lote no coincide con el utilizado anteriormente para evitar marcas.

En general se recomienda:

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C ni excesivamente calientes.

ALMACENAJE Y PRESENTACIÓN

Conservar en envase original cerrado, no exponer los envases a temperaturas extremas.

Se presenta en envases de 4l y 15l.

CONSEJOS DE PRUDENCIA

Consultar HOJA DE SEGURIDAD del producto y etiqueta del envase.

Los datos facilitados en esta ficha técnica, derivan de ensayos realizados en nuestros laboratorios. Las especificaciones de esta ficha técnica sirven de guía para el usuario pero no ofrece garantía.

ALMACENES ALMERIENSES DEL COLOR SL

C/ ROSITA 15 04230 HUERCAL DE ALMERIA (ALMERIA)