

BARPLAST ALBORÁN



Descripción del Producto Pintura plástica y mate a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa y pigmentos de alta solidez



Características Técnicas

Color	Blanco
Aspecto	Mate
Secado al tacto	30 minutos, en función del espesor aplicado y condiciones ambientales
Repintado	A partir de las 2-4 horas
Rendimiento	7-10 m ² /l, mano, según estado y estructura de la superficie
Diluyente	Agua
Almacenamiento	Excelente hasta 1 año/s, en envases originales, sin abrir, a temperatura y humedad normales. Almacenar en locales protegidos de las heladas

Propiedades

- Facilidad de aplicación
- Gran poder de cubrición
- Acabados con máxima blancura, lisos, uniformes y decorativos
- Entonable con Tintes Al Agua

Aplicaciones

Adecuado para: decoración de interiores, paredes y techos de yeso, escayola. Para trabajos de decoración en general

Modo Empleo

- Remover bien el contenido del envase
- Aplicar en capas uniformes
- Aplicación a: Brocha, rodillo y pistola airless

Preparación de Superficies

- La superficie tiene que estar limpia, seca, sin grasas, salitres, desconchados y ser consistentes.
- Sobre superficies secas y duras (yeso bien fraguado) aplicación de 2 manos: la primera diluida al 10% y la segunda ligeramente diluida o al uso.
- Sobre superficies blandas (yeso mal fraguado) o con pinturas plásticas viejas, temples, cal, y otras pinturas: Eliminar partes blandas, desmenuzables, desconchadas... y eliminar totalmente la cal
- Sellar adecuadamente con SELLAFOND AL AGUA y proceder como en el caso anterior.

Recomendaciones antes de Aplicar

No aplicar con temperaturas inferiores a 5°C.

Otros Datos

Envasado 4L, 13L, 15L

Observaciones

Agitar el contenido de los envases antes de ser usado.
Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD.
No almacenar los envases abiertos o empezados.
Aplicar con buena renovación de aire.

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia, pero en ningún caso constituyen una garantía por nuestra parte. Por estas razones no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización. 08-11-2013 Esta ficha anula todas las anteriores.