

POLPARQUET TOP



Descripción del Producto Poliuretano transparente de dos componentes especial para suelos de madera

Propiedades
De fácil aplicación
Elevada dureza y resistencias físicas.
Alta resistencia a la abrasión
Buena uniformidad del matizado

Uso Recomendado Producto recomendado para procesos de aplicación sobre parquet

Certificados [Certificado.de.Producto.Simbolo.de.Calidad.AIDIMA](#)



Características Técnicas

	Norma	Valor
Sólidos en Peso (%)	UNE EN ISO 3251	38+-2%
Viscosidad (Copa Ford 4)	UNE EN ISO 2431	30"+-5
Densidad (Kg/L)	UNE EN ISO 2811-1	0.995+/-0.020
Brillo (Angulo 60º)	UNE EN ISO 2813	Mate, satinado y brillante

Características Mezcla

Catalizador		CATALIZADOR N.381
Proporción Mezcla (% Volumen)		100%
Sólidos Mezcla (%)	UNE EN ISO 3251	33% ± 2
Viscosidad de Mezcla (Copa Ford 4)	UNE EN ISO 2431	15" ± 3
Vida de Mezcla	UNE EN ISO 9514	24 horas

Características Aplicación

Sistema de Aplicación	Aerográfico y rodillo
Seco al Tacto	1 - 3 horas, en función del espesor aplicado y condiciones ambientales
Endurecimiento total	2 días

Observaciones de proceso de aplicación

Proceso: FONDIPOL 1001 / K91 (50%).

Lijado.

Polparquet Top / K381 (100%)

Si se desea aplicar una segunda mano de Polparquet lijar previamente la primera.

En el caso de maderas resinosas, antes del fondo aplicar una mano de INSULATING PRIMER HQ / K105 (100%)

Si durante la aplicación se aprecia aumento de viscosidad, rebajar con .9130

Si la Temperatura ambiente es elevada emplear para diluir .9020

En la versión brillante, la viscosidad del producto es menor.

Resistencias Físico Químicas

	Norma	Valor
Dureza Persoz	UNE-EN ISO 1522	300" 24 horas

Observaciones

Agitar el contenido de los envases antes de ser usado.
Aplicar con buena renovación de aire.
No almacenar los envases abiertos o empezados.
Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD.
Manténgase fuera del alcance de los niños.

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia, pero en ningún caso constituyen una garantía por nuestra parte. Por estas razones no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización. 01-09-2020 Esta ficha anula todas las anteriores.