

BARPLAST PREMIUM



Descripción del Producto Pintura plástica, interior y exterior a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa y pigmentos de alta solidez

Certificados Reacción al fuego norma UNE-EN 13501-1 clasificado como B-s 1, d 0

Carta de Colores [Carta de colores fachadas 60 colores](#), RAL K-7, NCS Selección 980, NCS Index 1950, NOVA 720, NOVA 2024, EUROTREND



Características Técnicas

| | |
|-----------------|---|
| Color | Blanco luminoso |
| Aspecto | Mate |
| Secado al tacto | 30 minutos, en función del espesor aplicado y condiciones ambientales |
| Repintado | A partir de las 2-4 horas |
| Rendimiento | 8-11 m ² /l, mano, según estado y estructura de la superficie |
| Diluyente | Agua |
| Almacenamiento | Excelente hasta 1 año/s, en envases originales, sin abrir, a temperatura y humedad normales. Almacenar en locales protegidos de las heladas |

Propiedades

- Facilidad de aplicación
- Gran poder de cubrición
- Poder de relleno
- Acabados con máxima blancura, lisos, uniformes, lavables y duros
- Máximo Rendimiento
- Entonable con Tintes Al Agua

Aplicaciones

Adecuado para: decoración de interiores, excepcionalmente exteriores (climas no extremos), paredes y techos de yeso, escayola. Para trabajos de decoración en general

Modo Empleo

- Remover bien el contenido del envase
- Aplicar en capas uniformes
- Aplicación a: Brocha, rodillo y pistola airless

Preparación de Superficies

- La superficie tiene que estar limpia, seca, sin grasas, salitres, desconchados y ser consistentes.
- Sobre superficies secas y duras (yeso bien fraguado) aplicación de 2 manos: la primera diluida al 10% y la segunda ligeramente diluida o al uso.
- Sobre superficies blandas (yeso mal fraguado) o con pinturas plásticas viejas, temples, cal, y otras pinturas: Eliminar partes blandas, desmenuzables, desconchadas... y eliminar totalmente la cal
- Sellar adecuadamente con SELLAFOND AL AGUA y proceder como en el caso anterior.

Recomendaciones antes de Aplicar

- No aplicar con temperaturas inferiores a 5°C.

Otros Datos

Envasado 0.75L, 4L, 15L y 4,000K

Observaciones

Agitar el contenido de los envases antes de ser usado.
Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD.
No almacenar los envases abiertos o empezados.

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia, pero en ningún caso constituyen una garantía por nuestra parte. Por estas razones no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización. 17-03-2017 Esta ficha anula todas las anteriores.