

## LACAPOL 379 BLANCO BRILLO

<b>Descripción del Producto</b>	Acabado de poliuretano blanco de dos componentes base disolvente Naturaleza alcidica
<b>Propiedades</b>	ALTO BRILLO Elevado poder cubriente Buena extensibilidad y nivelación Rápido endurecimiento lo que favorece su manipulabilidad Buena dureza Acabado pulimentable
<b>Uso Recomendado</b>	Acabado indicado para el barnizado de piezas propocionando elevado cuerpo y alto brillo.

### Características Técnicas

	<b>Norma</b>	<b>Valor</b>
Sólidos en Peso (%)	UNE EN ISO 3251	69% ± 2
Viscosidad (Copa Ford 4)	UNE EN ISO 2431	30+-3"
Densidad (Kg/L)	UNE EN ISO 2811-1	1.430+/-0.020
Color	UNE EN ISO 3668	Blanco
Brillo (Angulo 60°)	UNE EN ISO 2813	Brillante

### Características Mezcla

Catalizador		K0379
Proporción Mezcla (% Volumen)		50%
Sólidos Mezcla (%)	UNE EN ISO 3251	60% ± 2
Viscosidad de Mezcla (Copa Ford 4)	UNE EN ISO 2431	23" ± 3
Vida de Mezcla	UNE EN ISO 9514	6 a 8 horas a 20°C
Disolvente		Referencia: .9444
Porcentaje dilución		15-20%
Catalizador 2º		K0377
Proporción Mezcla 2º (%Volumen)		50%

### Características Aplicación

Viscosidad Aplicación (Copa Ford 4)	UNE EN ISO 2431	15-16 segundos
Sistema de Aplicacion		Aerográfico y airless
Aplicación sobre		Fondo poliacrílico lijado y eliminado el polvo
Espesor de Capa recomendado		90-110 gr/m <sup>2</sup>
Seco al Polvo		30 a 50 minutos (según espesor y temperatura)
Seco al Tacto		4 - 5 horas, en función del espesor aplicado y condiciones ambientales
Manipulable		7 - 8 horas, en función del espesor aplicado y condiciones ambientales
Endurecimiento total		1-2 días

### Observaciones de proceso de aplicación

IMPORTANTE: Mantener la viscosidad de la mezcla durante la aplicación.  
Si la Temperatura ambiente es elevada emplear para diluir .9020

### Observaciones

Agitar el contenido de los envases antes de ser usado.  
Aplicar con buena renovación de aire.

No almacenar los envases abiertos o empezados.  
Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD.  
Manténgase fuera del alcance de los niños.

*Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia, pero en ningún caso constituyen una garantía por nuestra parte. Por estas razones no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización. 03-09-2020 Esta ficha anula todas las anteriores.*