

## LACAPOL T3



**Descripción del Producto** Acabado de poliuretano transparente de dos componentes base disolvente

**Propiedades**  
Producto tixotrópico de elevada resistencia al descuelgue  
Buena extensibilidad y nivelación  
Elevado poder cubriente  
Buena uniformidad del matizado  
Tacto sedoso

**Uso Recomendado** Acabado indicado para aplicación en vertical sobre mueble montado

**Certificados** [Plantilla de informe](#), [Certificado.de.Producto.Simbolo.de.Calidad.AIDIMA](#)



### Características Técnicas

	Norma	Valor
Sólidos en Peso (%)	UNE EN ISO 3251	39% ± 2
Viscosidad (Copa Ford 4)	UNE EN ISO 2431	85+ -3"
Densidad (Kg/L)	UNE EN ISO 2811-1	0.980+/-0.020
Brillo (Angulo 60°)	UNE EN ISO 2813	Mate, semimate y satinado

### Características Mezcla

Catalizador		CATALIZADOR NUM. 280
Proporción Mezcla (% Volumen)		50%
Sólidos Mezcla (%)	UNE EN ISO 3251	35% ± 2
Viscosidad de Mezcla (Copa Ford 4)	UNE EN ISO 2431	25" ± 5
Vida de Mezcla	UNE EN ISO 9514	4 a 6 horas a 20°C

### Características Aplicación

Sistema de Aplicación	Aerográfico, airless y cortina
Aplicación sobre	Fondos de poliuretano (Fondipol) o Poliacrílico perfectamente lijados y eliminado el polvo
Espesor de Capa recomendado	120-130 gr/m <sup>2</sup>
Seco al Polvo	10 a 25 minutos (según espesor y temperatura)
Seco al Tacto	25 a 50 minutos (según espesor y temperatura)
Endurecimiento total	1 días
Repintado	Para segunda capa a partir de 10 - 12 horas

### Observaciones de proceso de aplicación

- Si una vez aplicada la primera capa de acabado, se desea repintar, lijar superficialmente para conseguir adherencia entre capas
- Si durante la aplicación se aprecia aumento de viscosidad, rebajar con .9130
- Si la Temperatura ambiente es elevada emplear para diluir .9020

### Observaciones

- Agitar el contenido de los envases antes de ser usado.
- Aplicar con buena renovación de aire.
- No almacenar los envases abiertos o empezados.
- Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.

*Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia, pero en ningún caso constituyen una garantía por nuestra parte. Por estas razones no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización. 01-09-2020 Esta ficha anula todas las anteriores.*