

AQUABARP RENOVE



| | |
|--------------------------------------|--|
| Descripción del Producto | Lasur monocomponente transparente en base agua Naturaleza acrílica |
| Propiedades | Buena resistencia a la intemperie Producto de elevada elasticidad Rápido secado Repele agua y humedad ambiental y regula la transpiración de la madera evitando deformaciones Producto tixotrópico de elevada resistencia al descuelgue Contiene filtro UV Alta resistencia al blocking Sobrebarnizable a las 12-24 horas |
| Uso Recomendado | Producto indicado para el barnizado y protección de carpintería y mobiliario exterior Producto para renovación de barnizado de carpintería exterior deteriorada con el paso del tiempo, previo lijado. |
| Certificados | Certificado por AIDIMA como adecuado para uso exterior según Norma UNE EN 927 |
| Carta de Colores Certificados | Linea de madera Aquabarp , Linea Madera Tintes para madera 20101118171001153_0001.pdf , 20101118171006921_0001.pdf |



Características Técnicas

| | Norma | Valor |
|--------------------------|-------------------|------------------------|
| Sólidos en Peso (%) | UNE EN ISO 3251 | 31+-2 |
| Viscosidad Krebs/Stormer | UNE EN ISO 2431 | 85-95 KU |
| Densidad (Kg/L) | UNE EN ISO 2811-1 | 1.07+/-0.020 |
| Covs (%) | UNE EN ISO 11890 | 0.555% |
| Covs (gr./lt) | UNE EN ISO 11890 | 5.938 |
| Color | | Amplia gama de colores |

Características Mezcla

| | |
|---------------------|-------|
| Disolvente | Agua |
| Porcentaje dilución | 5-10% |

Características Aplicación

| | |
|----------------------------------|--|
| Sistema de Aplicación | Airmix y airless |
| Aplicación sobre | Madera maciza, mobiliario de jardín y ventanas, puertas, vigas |
| Cantidad de producto recomendado | 150-200 gr/m ² |
| Número de manos | 1-2 |
| Temperatura de Aplicación | >15 |
| Humedad Ambiente | Inferior a 70% |
| Seco al Polvo | 50 a 60 minutos (según espesor y temperatura) |
| Seco al Tacto | 2 - 3 horas, en función del espesor aplicado y condiciones ambientales |

Endurecimiento total

24 - 48 horas, en función del espesor aplicado y condiciones ambientales

Repintado

A las 16-24 horas

Observaciones de proceso de aplicación

Aplicar una o dos manos con lijado intermedio.

Se recomienda no someter a la intemperie antes de transcurridos aproximadamente 7 días.

Si se desea acortar el tiempo de curado, puede realizarse un secado forzado con aire caliente, o usar infrarojos o microondas.

La humedad de la madera a tratar no debe ser superior al 15%

Observaciones

Agitar el contenido de los envases antes de ser usado.

En aplicación exterior, al ser un producto en medio acuoso es sensible a la acción de la lluvia.

Limpiar los utensilios con agua inmediatamente después de usarlos.

No almacenar a temperaturas inferiores a 5°C

Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD.

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia, pero en ningún caso constituyen una garantía por nuestra parte. Por estas razones no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización. 06-05-2021 Esta ficha anula todas las anteriores.