



Descripción del Producto Acabado de poliuretano transparente de dos componentes base disolvente

Propiedades Alta tixotropía, que permite la aplicación sin descuelgues en vertical y buena extensibilidad en plano
Producto de rápido endurecimiento

Uso Recomendado Acabado indicado para aplicación en vertical sobre mueble montado

Certificados [Certificado.de.Producto.Simbolo.de.Calidad.AIDIMA](#)



Características Técnicas

	Norma	Valor
Sólidos en Peso (%)	UNE EN ISO 3251	36% ± 2
Viscosidad (Copa Ford 4)	UNE EN ISO 2431	135"±5
Densidad (Kg/L)	UNE EN ISO 2811-1	0.980+/-0.020
Brillo (Angulo 60º)	UNE EN ISO 2813	Mate, semimate y satinado

Características Mezcla

Catalizador		CATALIZADOR N. 312
Proporción Mezcla (% Volumen)		50%
Sólidos Mezcla (%)	UNE EN ISO 3251	32% ± 2
Viscosidad de Mezcla (Copa Ford 4)	UNE EN ISO 2431	23" ± 5
Vida de Mezcla	UNE EN ISO 9514	8 a 10 horas a 20°C

Características Aplicación

Sistema de Aplicación	Aerográfico y airless
Aplicación sobre	Fondos de poliuretano (Fondipol) o Poliacrílico perfectamente lijados y eliminado el polvo
Cantidad de producto recomendado	120-130 gr/m ²
Seco al Polvo	10 a 25 minutos (según espesor y temperatura)
Seco al Tacto	25 a 50 minutos (según espesor y temperatura)
Endurecimiento total	1 días
Repintado	Para segunda capa a partir de 10 - 12 horas

Observaciones de proceso de aplicación

MEZCLA

Catalizador K0312 50% (Volumen)

Si una vez aplicada la primera capa de acabado, se desea repintar, lijar superficialmente para conseguir adherencia entre capas

Si durante la aplicación se aprecia aumento de viscosidad, rebajar con .9130

Si la Temperatura ambiente es elevada emplear para diluir .9020

Observaciones

Agitar el contenido de los envases antes de ser usado.

Aplicar con buena renovación de aire.

No almacenar los envases abiertos o empezados.

La estabilidad máxima del catalizador es inferior a 6 meses a 20°C.

Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD.
Manténgase fuera del alcance de los niños.

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia, pero en ningún caso constituyen una garantía por nuestra parte. Por estas razones no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización. 24-08-2021 Esta ficha anula todas las anteriores.