

BARPSINT ALTA DECORACIÓN (MATE)



Descripción del Producto Esmalte sintético y mate de alta calidad y decoración a base de resinas alcídicas modificadas y pigmentos de alta solidez

Certificados Clasificación categoría i) de Esmaltes decorativos anticorrosivos de altas prestaciones en base disolvente, según norma UNE 48613:2014 y UNE 48316:2014/1M:2015

Carta de Colores [Carta de colores Barsint Esmalte Sintetico](#)



Características Técnicas

Color	Blanco y Negro
Aspecto	Mate
Secado al tacto	2 - 3 horas, en función del espesor aplicado y condiciones ambientales
Repintado	A las 24 horas
Rendimiento	8 - 12 m ² /l, mano, según estado de la superficie
Diluyente	DILUYENTE SINTETICOS Y GRASOS 250
Almacenamiento	Excelente hasta 1 año, en recipiente original, en condiciones de temperatura y humedad normales

Propiedades

- Facilidad de aplicación
- Excelente nivelación
- Sin descolgados
- Poder de relleno
- Gran poder de cubrición
- Acabados sedosos, suaves, adherentes y duraderos
- Resistente a roces, desgaste y lavados
- Excelente blancura
- Colores inalterables
- Colores inalterables

Aplicaciones

Adecuado para decorar y proteger superficies interiores como: Sillas y mesas, cocinas y habitaciones..., con acabado mate sedoso

Modo Empleo

- Remover bien el contenido del envase
- Aplicar en capas delgadas y uniformes y bien extendidas
- A brocha y rodillo: tal y como viene en el envase o diluyendo con DILUYENTE SINTETICOS Y GRASOS 250
- A pistola aerográfica y airless: ajustar a viscosidad con DILUYENTE SINTETICOS Y GRASOS 250

Preparación de Superficies

- Sobre superficies sin pintar: Lijar, limpiar y eliminar el polvo, grasa, aceites, óxido, ceras, pequeñas imperfecciones, etc...
- Sobre superficies con pinturas viejas, si esta en mal estado: Eliminar la pintura en mal estado y proceder como en superficies sin pintar
- Sobre madera y yeso aplicar IMPRIMACION SELLADORA BLANCO
- Sobre hierro y acero aplicar MINIO SINTETICO NARANJA o IMPRIMACION ANTIOXIDANTE BLANCO
- Sobre galvanizados y metales ligeros aplicar IMPRIMACION MULTI-ADHERENTE BLANCO

Aplicar: 2 ó 3 capas dejando el tiempo de repintado entre ellas

Otros Datos

Envasado 0.125L, 0.375L, 0.75L y 4L

Observaciones

Agitar el contenido de los envases antes de ser usado.
Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD.
No almacenar los envases abiertos o empezados.
Aplicar con buena renovación de aire.

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia, pero en ningún caso constituyen una garantía por nuestra parte. Por estas razones no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización. 18-07-2017 Esta ficha anula todas las anteriores.