

REACTIVO

CB9218A

Antisol

REACTIVO POLIURETANO

Tipo de Producto

Reactivo de poliuretano de muy alta resistencia al amarilleo en el tiempo. Ideal para el lacado de puertas en tonos claros.

Principales Propiedades

Muy buen antiamarilleo, Resistente a la uña, Gran elasticidad, Producto óptimo para el matizado, Poro cerrado, Secado

Características Físico Químicas

Parámetro	Valor	Tolerancia
% No C.O.V.	25.00	±1%
Densidad (g/cm ³)	0.96	±5%
Viscosidad	43 ISO 3	±5%

Componentes y/o Disolventes

El reactivo es el componente de Poliisocianato que REACCIONA con el componente BARNIZ o LACA proporcionando películas o films duros de POLIURETANO. Se mezcla adecuadamente en el momento del uso con el otro componente en la proporción adecuada. La resina va disuelta en una composición de disolventes óptima.

REACTIVO

CB9218A

Antisol

REACTIVO POLIURETANO

Sistemas de Aplicación

Aerografía , Equipo Airmix , Equipo Airless , Dosificadora , Robot pistolas, Válido para moldurera

Campos de Empleo y Sectores de Aplicación

Muebles de baño, Muebles de oficina, Hogar, Puertas, Molduras, Sillería, Instalaciones comerciales,

Sistemas de Secado

Sistema	Indicado
Ambiente	Si
Presurizado	Si
I.R.	No

REACTIVO

CB9218A

Antisol

REACTIVO POLIURETANO

Almacenamiento y Envases disponibles

Para comprobar las medidas técnicas de almacenamiento del producto, sus condiciones y posibles incompatibilidades, obsérvese las indicaciones descritas en la sección 7.2 de la Ficha de Datos de Seguridad.

El producto debe de almacenarse de acuerdo con la legislación vigente. Las condiciones por defecto son mantener los envases en un espacio seco, fresco y bien ventilado y alejado de toda fuente de ignición y calor. Los envases deben mantenerse perfectamente cerrados y estancos.

Las capacidades disponibles son :
12,5 Kg/L

Observaciones

¡Esta ficha técnica tiene únicamente propósitos informativos! La información aquí prevista cumple con los últimos estándares y está basada en años de experiencia en la fabricación de nuestros productos. Sin embargo, la información aquí contenida no es vinculante. Por favor, sigue las recomendaciones indicadas en la correspondiente ficha de seguridad del producto y las indicaciones de precaución en las etiquetas. Nos reservamos el derecho de añadir o eliminar información y de realizar modificaciones en la información de esta fichas técnica, en cualquier momento sin ninguna notificación previa.