

## Información de producto | FICHA TÉCNICA

### PINTURA PARA BAÑERAS Y AZULEJOS

400 ml, 11,7 Oz, 331 g.

#### DESCRIPCIÓN GENERAL

Pintura blanca con acabado satinado desarrollada con resinas epoxy modificadas. Ideal para el retoque o el repintado de bañeras, lavamanos y azulejos en un solo paso.

Su alta resistencia en ambientes de alta humedad y extrema adherencia convierte este producto en tu mejor aliado en la reforma del baño o la cocina renovando de manera óptima cualquier superficie de porcelana o cerámica.

El producto está disponible únicamente en color blanco y es repintable con un barniz o una pintura para modificar el nivel de brillo del acabado o el color.

#### CARACTERÍSTICAS

- Buena adherencia sobre cerámica y porcelana.
- Alta resistencia en ambientes húmedos.
- Resistencia a los rayos UV.
- Facilidad de aplicación.
- Color blanco satinado. Repintable con otras pinturas y barnices.

#### INSTRUCCIONES DE USO

- Agitar muy bien el aerosol antes de usar, aproximadamente durante un minuto después de oír el ruido del mezclador.
- Aplicar sobre superficies limpias y secas, retire moho, grasa, restos de jabón o cualquier tipo de suciedad. Prepare la superficie con una esponja abrasiva y un limpiador para crear una superficie ligeramente porosa y obtener una mejor adhesión. Lave toda la superficie nuevamente y enjuague con agua. Lije toda la superficie con papel de lija húmedo/seco de grano P400 o P600. Limpiar y secar antes de pintar.
- Aplicar el producto a una distancia de 15-20 cm. Aplicar en capas finas para evitar descolgados. Siempre es mejor tres capas finas que una de gruesa. Siempre haga una prueba del producto en un área pequeña antes de pintar.
- Repintable con la misma pintura después de 30-60 minutos. Repintable con otros productos después de 24 h. Después de 72 h se puede usar la bañera con total normalidad.
- Una vez terminada la aplicación Invertir el aerosol y purgar la válvula tras el uso. Si se atasca el difusor reemplazarlo por uno de nuevo.
- No aplicar sobre equipos conectados y utilizar en áreas bien ventiladas.
- Solicite fichas de seguridad.

#### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Tipo Ligante:	Mezcla de resinas epoxy
Color/Efecto:	Blanco
Brillo (60°):	10-20%
Secado al tacto (ASTM D-1640 ISO 1517):	30-60'
Secado total (ASTM D-1640 ISO 1517):	72 h
Rendimiento teórico:	1,5 m <sup>2</sup> para aerosol de 400 ml
Diluyente:	Mezcla de disolventes
Vida del producto:	5 años (almacenado correctamente)
Repintado:	Con el mismo producto después de 30-60'
	Con otras pinturas o barnices, después de 24 h. Lijar previamente (P400/P600).
Resistencia del pintado al calor:	100°C
Condiciones de aplicación:	T° ambiente 8°C
	T° superficie 5-40°C
	Humedad Máx. 85% R.H.P

280421

#### APLICACIONES

La pintura se puede aplicar sobre superficies cerámicas y de porcelana permitiendo la realización de interesantes proyectos de reforma:

- Decoración
- Bricolaje
- Escenografía
- Mantenimiento de instalaciones deportivas y hostelería

#### IMAGEN



#### ETIQUETA



COD. BARRAS/BAR CODE

Blanco / White  
EX014PR0015

#### DIFUSOR



Transversal Cap  
Trazo biselado - Chiseled line

#### ENVASADO

Capacidad nominal: 400 ml.  
Resistencia del envase al calor: <50°C  
Propelente: DME

Caja (6 unidades)  
205 X 140 X 200 mm.

