

VELIDOR FINE

Ficha técnica

NOMBRE:

GRUPO:

APLICACIÓN:

CARACTERÍSTICAS:

VELIDOR FINE

Veladura siloxánica

Pintura interna y externa al agua

Peso específico: 1.120 ± 30 gr/LT a 20°C

viscosidad: = = =

Rendimiento: 25 - 30 m²/l (puede cambiar en función de la irregularidad, la porosidad, la absorción de la superficie y el método de aplicación).

Efecto estético: opaco

Colores: colores del muestrario

Envases: 1 l. 1 y 2,5 y 5

SECADO:

en la superficie: 1 hora a 20°C

Sobre pintura: 6 - 8 horas a 20°C

En profundidad: 24 horas a 20°C

CARACTERÍSTICAS Y RESISTENCIA :

Es una veladura siloxánica para pintar superficies internas y externas. Con Velidor Fine se pueden crear ambientes exclusivos y envejecidos, de estilo clásico renacentista pero siempre en línea con las nuevas tendencias en materia de decoración. Velidor Fine es transpirante, lavable, se puede pintar encima además es de fácil aplicación con los más variados utensilios (pincel, guante, esponja, rodillo...).

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE :

Soportes Viejos. Quitar la pintura vieja descascarada y harinosa y lavar con agua y jabones específicos. Aplicar luego, como fijador, una mano de Primer 1200 diluido al 50% con agua. Pasadas aprox. 4 horas a 20°C aplicar una segunda mano de Primer 1200 diluido al 15 - 20% con agua. Si por el contrario, la superficie se presenta sana y no harinosa, aplicar cubriendo con una o dos manos de Primer 1200 diluido al 15 - 20% con agua. Después de 4 horas a 20°C, aplicar Velidor Fine.

Soportes Nuevos. Estucar debidamente la superficie a tratar. Cuando esté seco, lijar y aplicar una mano de Primer 1200 diluido al 15 - 20% con agua. Después de 4 horas a 20°C, aplicar Velidor Fine.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO :

Dilución: se diluye al 20 - 30% con agua.

APLICACIÓN:

Sistema: pincel - guante- esponja - rodillo

CICLO DE APLICACIÓN:

Cantidad de capas: 1 o 2

aplicar una mano de Velidor Fine en sentido circular con pincel o con guante. De lo contrario se puede utilizar Velidor Fine con pinceladas cruzadas y en todas las direcciones. En alternativa se puede pasar Velidor Fine con pincel o rodillo y enseguida, con la pintura todavía mojada, trabajarlo con esponja o con guante. Es facultativa la aplicación de la segunda mano de Velidor Fine pasadas 6 a 8 horas a 20°C. Velidor Fine se puede extender tanto sobre el Primer 1200 (para Interior y Exterior), como directamente sobre cualquier pintura rica de resinas, bien fijada al soporte, sana y no pulverulenta.

Para terminar, Velidor Fine se puede emplear sobre Bucciato Plastico 539 (granulado), Plástico liso 509, Isolpaint M399 y Anticando 300 o 600.



VALPAINT S.p.A.
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384
E-mail: info@valpaint.it
C.F./P.IVA/R.I. di AN 01108220425
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

www.valpaint.it • www.valpaintjungle.it

SC 00236

CICLO DE APLICACIÓN: **Temperatura para la aplicación:** superior a +5°C e inferior a +30°C.
Conservación: en lata bien cerrada, aun después del uso, a una temperatura superior a +10°C e inferior a +30°C.
Estabilidad: 2 años aprox. en envases bien sellados y sin abrir.

NOTAS:

La temperatura de aplicación debe estar comprendida entre +5°C y +30°C. No aplicar bajo el sol directo o en presencia de viento fuerte. Evitar los días con elevada humedad o las superficies heladas. Lavar las herramientas con agua y jabón inmediatamente después de usarlas.

Ficha nº SC 00236 realizada por el Responsable del Control de Calidad:

Edición nº 1

Julio 2012

página 2 de 2