



BRONZE SPIRIT ACTIVADOR DE ÓXIDO AZUL

Descripción	Activador de óxido azul natural para crear efectos decorativos en: - Superficies de bronce no tratado - Cualquier otra superficie cubierta por el revestimiento especial para oxidar REACTIV LEAF BRONZE
Características técnicas	Acabado: Líquido Composición: A base de oxidantes específicos Densidad: 1,03 ± 0,03 Extracto seco: 12 ± 3% COV: No aplica. Rendimiento: De 10 a 15 m ² por litro dependiendo del efecto decorativo y color final deseados. Limpieza: Aclarar con abundante agua y de forma inmediata los elementos que no vayan a ser decorados. Almacenamiento: Máximo 5 años protegido de heladas y altas temperaturas.
Aplicación	Agitar bien antes de usar. Producto listo para usar, no diluir. En superficies de bronce no tratado: 1 - Aplicar BRONZE SPIRIT en superficies firmes, limpias y secas. Puede aplicarse con un pulverizador o con alguna herramienta (pañó, brocha, esponja, etc.) para obtener otros tipos de efectos decorativos. La formación de óxido azul debe comenzar rápidamente. En caso contrario, lijar la superficie hasta llegar al metal sin tratar. En superficies cubiertas por una primera capa de REACTIV LEAF BRONZE: 1 - Aplicar una segunda capa de REACTIV LEAF BRONZE y pulverizar BRONZE SPIRIT 5 min después (pulverizar cuando la pintura aplicada esté todavía húmeda). Esta aplicación de BRONZE SPIRIT debe hacerse solamente con el pulverizador. 2 - Volver a aplicar BRONZE SPIRIT de forma regular (en intervalos de 15/30 min) hasta obtener el efecto y el color deseados. Si el efecto óxido azul resultase demasiado intenso, aplique algunos toques de REACTIV LEAF BRONZE. 3 - Una vez obtenido el efecto decorativo deseado, puede detener el proceso de formación de óxido azul con ayuda de: a. Una generosa aplicación de OWATROL® OIL (METAL. Interior/exterior) b. o bien una aplicación del inhibidor especial SPIRIT SEALER (gama REACTIV. Interior) 4 - Para obtener una protección óptima del trabajo realizado se recomienda aplicar el barniz NATURAL VARNISH (mate) o OWATROL® OIL (satinado).
Consejo de decoración	Una aplicación irregular (por zonas) de BRONZE SPIRIT permite crear un efecto final muy natural (ver vídeo).
Seguridad	Remitirse a la ficha de seguridad o al texto anterior. Conforme a la normativa vigente.
Fecha de expedición	10/2020

Rendimiento	Temperatura para aplicación	Secado	Limpieza del material
10-15 m ² /L	Entre 5°C y 35°C	Variable según aplicación	Agua

DURIEU S.A.
91070 Bondoufle - Francia
Tel. +33 (0)1 60 86 48 70
Fax +33 (0)1 60 86 84 84



Owatrol® Spirit
es una marca

Encuentra todas nuestras soluciones en:
www.owatrol.com

**Nuestro departamento técnico
responde a sus preguntas
llamando al +33 (0)1 60 86 48 70**