

OWATROL®

PREPDECK®

DECAPANTE/DESGLASEADOR PARA MADERA



DESCRIPCIÓN

- Decapa, elimina el gris y el glaseado en madera* exterior
- Prepara la superficie antes del acabado con TROPITECH® ALL IN ONE**

PROPIEDADES

- Decapa los acabados sobre madera exterior
- Limpia y desgrisa maderas expuestas a la intemperie
- Reduce el glaseado sobre madera nueva

DESTINO

- Exterior
- Apto para todas las maderas no tánicas
- Vertical/horizontal: revestimientos, terrazas, etc.

MATERIAL

Brocha
Rodillo sintético
Guantes
Limpiadora de baja presión.

FORMATO

1L
2,5L
10L

USO

Exterior



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Disolvente	Agua
Olor	Característico
Densidad	1,05 ± 0,05
Viscosidad	Ligeramente gelificado 70 cSt (23°C)
Extracto seco	9%+/-2%
Aspecto	Líquido ámbar
Punto de inflamación	No clasificado como inflamable
Ph	>13
Material de aplicación	Brocha, rodillo o pistola
Dilución	Agua. Ver escala
Rendimiento	Puro: De 2 a 5 m ² /L. Diluido: De 5-10 m ² /L. 1 volumen de PREPDECK® x 1 volumen de agua De 10-15 m ² /L. 1 volumen de PREPDECK® x 3 volúmenes de agua De 15-20 m ² /L. 1 volumen de PREPDECK® x 5 volúmenes de agua De 25-30 m ² /L. 1 volumen de PREPDECK® x 10 volúmenes de agua El rendimiento práctico puede variar según el tipo y la condición de la superficie.
Secado y recubrimiento	Repintable inmediatamente antes del secado con TROPITECH® ALL IN ONE** Neutralización inmediata con NET-TROL®** antes de cualquier otro acabado
Limpieza del material	Agua
Almacenamiento	1 año mínimo en envase original sin abrir Conservar el producto protegido de heladas y altas temperaturas

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- Proteja todo lo que no deba ser tratado, incluidas las plantas
- Aplicar entre +5°C y +30°C. No aplicar bajo la luz solar directa o sobre madera muy caliente, ya que puede alterar el tiempo de actuación
- Agitar bien antes de usar
- No aplicar sobre aluminio
- No utilizar una almohadilla o un cepillo de metal

CONSEJO PROFESIONAL

Ejemplo de algunas diluciones prácticas:

Dilución	Función	Tiempo de acción en promedio (a 20°C)
Puro	Decapante	Para decapado acrílico dañado/gliceroftálico casi nuevo/producto desconocido
1 volumen de PREPDECK® por 1 volumen de agua	Decapante	Para decapado gliceroftálico/ antiguos aceites
1 volumen de PREPDECK® por 3 volúmenes de agua	Limpiador intenso	Para sustratos muy grisáceos, verdosos y/o ennegrecidos, excluyendo los aceites antiguos
1 volumen de PREPDECK® por 5 volúmenes de agua	Desgrisador/limpiador	Para superficies fuertemente agrisadas
1 volumen de PREPDECK® por 10 volúmenes de agua	Limpiador	Para limpieza y preparación antes de TROPITECH®ALL IN ONE**

Para su uso sobre superficies nuevas con glaseado o para abrir los poros de la madera, es recomendable realizar pruebas preliminares para determinar la dilución más adecuada.

Guía de ensayos:

Dilución	Tipo de madera a desglasear	Tiempo de actuación en promedio (a 20°C)
1 volumen de PREPDECK® por 1 volumen de agua	Madera exótica nueva de porosidad baja, antes de 6-8 meses	20 a 25 minutos
1 volumen de PREPDECK® por 3 volúmenes de agua	Madera exótica insuficientemente porosa, después de 8 meses	15-20 minutos
1 volumen de PREPDECK® por 5 volúmenes de agua	Madera blanda lijada	15-20 minutos
1 volumen de PREPDECK® por 10 volúmenes de agua	Madera blanda insuficientemente porosa	15-20 minutos

Al aplicar con rodillo o brocha, aproveche la recarga de su equipo para agitar el producto.

En la aplicación con pulverizador, para mantener la perfecta homogeneidad de su dilución, agitar periódicamente la mezcla para evitar defectos por diferencias de concentración.

APLICACIÓN

Agitar bien el producto antes de la aplicación.

Siempre hacer una prueba previa en un área reducida.

Decapar:

- Usar puro sin diluir
- Utilizar guantes de goma y protección adecuada
- Aplicar PREPDECK® generosamente con una brocha o rodillo sintético
- Trabajar en áreas de aplicación que se puedan completar en aproximadamente 20 minutos
- Dejar actuar PREPDECK® durante 20 minutos, procurando que no se seque y cubrir bien la zona a decapar. Para manchas antiguas intensas planificar al menos 2 aplicaciones de 20 minutos cada una
- Enjuagar abundantemente con agua dulce utilizando un limpiador de baja presión (40/50 bares máx.) a 50 cm de la superficie de la madera para no dañarla
- Sobre la madera húmeda, después del aclarado, neutralizar inmediatamente con NET-TROL®**.

Para un tinte 100% acrílico, prefiera DSP 800**.

Desgrisar/limpiar:

- Diluir PREPDECK® en agua limpia y fresca: 1 litro de PREPDECK® para 5-10 litros de agua, según la especie y el estado general de la madera
- Agitar la mezcla regularmente durante su uso

- Aplicar la mezcla (PREPDECK®+agua) con brocha o rodillo sintético
- Dejar actuar unos 5 minutos para dilución 1/5 y 10 minutos para dilución 1/10
- Enjuagar abundantemente con agua dulce utilizando un limpiador de baja presión (40/50 bares máx.) a 50 cm de la superficie de la madera para no dañarla
- Sobre la madera húmeda, después del aclarado, neutralizar inmediatamente con NET-TROL®** o aplicar directamente TROPITECH®ALL IN ONE

Reducir el glaseado de la madera nueva o preparar del soporte antes de la protección:

- Diluir PREPDECK® en agua limpia y fresca: 1 litro de PREPDECK® para 1-10 litros de agua, dependiendo del tipo de madera
- Aplicar la mezcla (PREPDECK®+agua) con brocha o rodillo sintético
- Agitar la mezcla regularmente durante la aplicación
- Dejar actuar de 10 a 20 minutos como máximo y siempre 20 minutos para maderas exóticas muy densas (por ej. IPÉ)
- Enjuagar abundantemente y con un limpiador de baja presión (40/50 bares máx) a 50 cm de la superficie de la madera para no dañarla
- Sobre la madera húmeda, después del aclarado, neutralizar inmediatamente con NET-TROL®** o aplicar directamente TROPITECH®ALL IN ONE**

*Excepto Roble, Castaño y Cedro Rojo

** Producto del mismo fabricante. Consultar Ficha Técnica

SEGURIDAD

Consulte la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) disponible en nuestro sitio web www.owatrol.com y los textos que aparecen en el envase, de acuerdo con la legislación vigente. Peligroso. Respetar las precauciones de uso.

Esta ficha descriptiva anula y reemplaza cualquier ficha anterior relativa al mismo producto. Su finalidad es informar a nuestros clientes sobre las propiedades de nuestro producto. La información contenida en el mismo se basa en nuestro conocimiento actual. Sin embargo, esta información no puede reemplazar una descripción adecuada a la naturaleza y condición de los fondos a pintar. Dado que la evolución de la técnica es permanente, corresponde a nuestros clientes, antes de cualquier implementación, verificar con nuestros servicios que esta hoja no haya sido modificada por una edición más reciente. La información que figura al lado se da a título indicativo y no compromete la responsabilidad del fabricante, ya que la aplicación de los productos no se realiza bajo su control.

Fecha de edición: 08/2022.

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.
Boucle Odon Godart 8
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

Owatrol® Original
es una marca



**Encuentre todas nuestras
soluciones en**
www.owatrol.com/es
**Nuestro departamento técnico
responderá a todas sus preguntas**
en **+34 518 890 802**