

OWATROL

E.S.P.

IMPRIMACIÓN PARA SUPERFICIES LISAS



DESCRIPCIÓN

E.S.P. es una imprimación incolora en base agua.

Es eficaz sobre todas las superficies lisas y no porosas, evitando una preparación tediosa preliminar.

PROPIEDADES

- Incoloro, no enmascara la estructura del soporte
- Evita los largos y costosos trabajos de desbaste, lijado y decapado sobre superficies lisas y no porosas como baldosas, PVC, vidrio, melamina, metales ferrosos y no ferrosos, soportes antiguos lacados, pintados o barnizados, etc., antes de aplicar un acabado
- No ataca el soporte existente ni el antiguo revestimiento
- Se puede recubrir con cualquier tipo de acabado monocomponente (acrílico o glicero/alquídico): pinturas, lacas, barnices... desde las 2 horas y hasta los 7 días posteriores a su aplicación
- Fácil y rápido de aplicar: Con paño o brocha
- Sin olor. No requiere enjuague

MATERIAL Paño Brocha Rodillo	FORMATO 1L	ACABADO Incoloro USO Interior/Exterior
--	----------------------	---

DESTINO

- Todas las superficies lisas y no porosas:
- Superficies lacadas, barnizadas, pintadas...
 - Cerámica, azulejos: cocina, baño...
 - Melamina: muebles de cocina...
 - PVC, vidrio, metales ferrosos y no ferrosos...

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Clasificación	Familia I clase 4b/7b2 según NFT 36-005
Ligante	Alquídico
Disolvente	Agua
Olor	Sin olor
Monocomponente/bicomponente	
proporción de mezcla	Monocomponente
Ph	8-9
Densidad	1.0 +/-0.05 a 20°C
Viscosidad	Fluido
Extracto seco	6%+/-2%
Aspecto	Amarillento
Punto de inflamación	No clasificado como inflamable
COV	Valor límite UE para este producto (cat.A/h): 30g/l (2010). Este producto contiene máx. 29 g/l.
Material de aplicación	Paño sin pelusa, brocha o rodillo
Dilución	Listo al uso, no diluir
Rendimiento	16-18 m ² por litro

Secado y recubrimiento	2 horas, dependiendo de la temperatura ambiente y la humedad relativa del aire
Limpieza del material	Agua + detergente
Almacenamiento	1 año mínimo en envase original sin abrir Conservar el producto protegido de heladas y altas temperaturas

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- El soporte debe de estar seco, desengrasado, limpio y sano. Libre de manchas, rastros de humedad o contaminación por hongos
- Su reconocimiento y preparación son responsabilidad del aplicador
- Los acabados antiguos a recubrir deben ser estables, sin partes sueltas (descascarillado o cuarteado)
- No utilizar E.S.P. sobre un soporte encerado

APLICACIÓN

- Mezcle bien E.S.P. antes de su aplicación. No diluir
- No cubrir E.S.P. con pinturas de dos componentes o de secado rápido
- Aplicar entre +5°C y +30°C. No aplicar bajo la luz directa del sol o sobre una superficie muy caliente
- Utilizar paños limpios y cambiarlos periódicamente
- Aplicar una capa generosa de E.S.P. sobre el soporte limpio
- Dejar actuar durante 5 minutos y pasar un paño limpio, seco y sin pelusas suavemente por la superficie, con el objetivo de dejar una película muy fina sobre la superficie
- Esperar 2 horas (temperatura a +20°C y humedad relativa del 50%) antes de aplicar el nuevo acabado. E.S.P. es recubrible en un plazo máximo de 7 días. Más allá de estos 7 días, será necesario una nueva aplicación de E.S.P.
- Si el nuevo acabado se agrieta o se rompe durante la aplicación, el sustrato no está lo suficientemente preparado o limpio. Por lo tanto, es necesario eliminar el E.S.P. antes de que se seque, limpiar de nuevo el soporte con agua o detergente y enjuagar. Luego dejar que el sustrato se seque durante varias horas. Sobre una superficie muy seca, repetir el tratamiento con E.S.P.
- Aunque seca al tacto, una película de pintura, barniz, etc. permanece activa hasta 30 días después de la aplicación y no resiste los arañazos y la fricción durante este período. Este fenómeno ocurre tanto si se aplica E.S.P. o no

Nota: No tirar los trapos empapados en E.S.P. directamente a la papelera: dejarlos secar previamente al aire libre.

MANTENIMIENTO

Producto necesariamente recubrible. Consultar el mantenimiento indicado para el acabado aplicado.

SEGURIDAD

Consulte la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) disponible en nuestro sitio web www.owatrol.com y los textos que aparecen en el envase, de acuerdo con la legislación vigente. Peligroso. Respetar las precauciones de uso.

Fecha de edición: 12/2021

Esta ficha descriptiva anula y reemplaza cualquier ficha anterior relativa al mismo producto. Su finalidad es informar a nuestros clientes sobre las propiedades de nuestro producto. La información contenida en el mismo se basa en nuestro conocimiento actual. Sin embargo, esta información no puede reemplazar una descripción adecuada a la naturaleza y condición de las superficies a tratar. Dado que la evolución de la técnica es permanente, corresponde a nuestros clientes, antes de cualquier implementación, verificar con nuestros servicios que esta hoja no haya sido modificada por una edición más reciente. La información que figura al lado se da a título indicativo y no compromete la responsabilidad del fabricante, ya que la aplicación de los productos no se realiza bajo su control.

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.
Boucle Odon Godart 8
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

Owatrol® Original
es una marca



Encuentre todas nuestras soluciones en www.owatrol.com/es
Nuestro departamento técnico responderá a todas sus preguntas en +34 518 890 802