

OWATROL

DILUNETT

GEL DECAPANTE PARA TODOS LOS
SUSTRATOS



DESCRIPCIÓN

Decapa lasures, ceras, barnices, pinturas y antifoulings. Actúa solo y sin lijar, mediante un simple aclarado.

PROPIEDADES

- Decapante sin disolventes ni parafinas - no inflamable
- Hace que los recubrimientos antiguos sean solubles en agua (enjuague con agua)
- Efectivo, hasta 8 capas de pintura decapada en una sola aplicación
- Fácil de usar, actúa solo, incluso en los lugares más difíciles de acceder
- No se evapora, ni se seca

DESTINO

- Aplicable sobre madera**, metal***, plástico, piedra, cemento...
- Ideal para estancias de difícil acceso o muy elaboradas, horizontales o verticales: puertas, portones, barreras, etc.
- Recomendado para grandes superficies a decapar - no volátil, no se seca y permanece activo por mucho tiempo
- No ataca a plásticos, cauchos, recubrimientos sintéticos ni gelcoats.

MATERIAL	FORMATO	USO
Brocha sintética	1L	Exterior
Rodillo	2,5L	
	10L	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Disolvente	Agua
Olor	Sin olor
Ph	>10
Densidad	1.17 +/- 0.05 a 20°C
Extracto seco	21 % ± 2
Punto de inflamación	No clasificado como inflamable
Material de aplicación	Brocha sintética o rodillo. Uso de guantes
Dilución	Listo al uso, no diluir
Rendimiento	3 a 5 m ² /l
Limpieza del material	Agua
Almacenamiento	Mínimo 18 meses en su envase hermético original Almacenar el producto lejos de heladas y altas temperaturas No almacene el producto restante en envases de metal

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- Proteger las partes que no serán tratadas, en particular las partes de aluminio
- Limpiar la superficie y retirar cualquier objeto o suciedad a tratar

APLICACIÓN

- Realizar siempre una prueba preliminar

- Usar guantes de goma o un cepillo de nylon
- El tiempo de acción puede variar de unos minutos a varias horas según el tipo de recubrimiento (gliceroftálico o acrílico) y el número de capas. Comprobar su acción con una espátula
- Aplicar una capa gruesa de DILUNETT® sobre toda la superficie a decapar
- Dejar actuar el producto el tiempo necesario

Tipo de revestimiento	Tiempo de acción
Aceites o ceras	5 min máximo
Pinturas gliceroftálicas	15 a 20 min por capa
Pinturas acrílicas, tintes o barnices	Valorar después de ensayo

No decapa recubrimientos de dos componentes, pinturas al horno, de secado rápido o en base caucho.

- En caso de secado, reactivar con una fina pulverización de agua
 - Enjuagar con agua limpia usando un cepillo o un limpiador de baja presión
- Nota:** El uso de agua caliente facilita la eliminación
- Puede ser necesario renovar la operación de decapado
 - Después de decapar la madera, aplicar siempre NET-TROL®* (sobre madera húmeda) INMEDIATAMENTE después de enjuagar DILUNETT® para neutralizarla

Consulte el procedimiento en el envase

SEGURIDAD

Producto corrosivo, leer las precauciones de uso antes de su utilización.

Consulte la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) disponible en nuestro sitio web www.owatrol.com y los textos que aparecen en el envase, de acuerdo con la legislación vigente. Peligroso. Respetar las precauciones de uso.

* producto del mismo fabricante, consulte la FT

** Excepto Roble, Castaño y marquetería

*** Excepto Aluminio

Esta ficha descriptiva anula y reemplaza cualquier ficha anterior relativa al mismo producto. Su finalidad es informar a nuestros clientes sobre las propiedades de nuestros productos. La información contenida en el mismo se basa en nuestro conocimiento actual. Sin embargo, esta información no puede reemplazar una descripción apropiada para la naturaleza y condición de los fondos a pintar. Dado que la evolución de la técnica es permanente, corresponde a nuestros clientes, antes de cualquier implementación, verificar con de nuestros servicios que esta hoja no ha sido modificada por una edición más reciente. La información que se presenta al lado se da a título indicativo y no compromete no es responsabilidad del fabricante, no estando la aplicación de los productos bajo su control.

Fecha de edición: 02/2023

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.
Boucle Odon Godart 8
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

Owatrol® Original
es un marca



Encuentre todas nuestras soluciones
en www.owatrol.com
Nuestro departamento técnico
responderá a todas sus preguntas
en **+34 518 890 802**