

## Ficha técnica

### Texturglas E



|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Anchura</b>                   | 1.000 mm. $\pm$ 10 mm.   |
| <b>Longitud</b>                  | 25 m. $\pm$ 0,2 m.   |
| <b>Peso</b>                      | Vidrio: 100 gr. / m <sup>2</sup> $\pm$ 10 % - DIN 12127°<br>Apresto: 45 gr. / m <sup>2</sup> $\pm$ 15 % - DIN 12127°<br>Peso total: 145 gr. / m <sup>2</sup> $\pm$ 15 % - DIN 12127° |
| <b>Urdimbre</b>                  | 34 hilos / 10 cm. $\pm$ 1 hilo - DIN EN 1049-2°  |
| <b>Trama</b>                     | 23 hilos / 10 cm. $\pm$ 1 hilo - DIN EN 1049-2°  |
| <b>Resistencia a la tensión*</b> | Urdimbre: 900 N/5 cm.<br>Trama: 1150 N/5 cm.   |

\* Métodos de ensayo conforme a la norma DIN 53857

Clasificación Reacción al fuego según Norma UNE EN 13501-1:2002: B, s1 -d0  
por el laboratorio AFITI LICOF (ENAC)

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y certificaciones vigentes, declinando toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Esta ficha técnica podrá ser actualizada sin previo aviso.



C/ Agustín Durán, 4 - 28028 Madrid - Tfno. 91 726 14 11 - Fax: 91 361 17 08

[www.regarsa.com](http://www.regarsa.com) - [regarsa@regarsa.com](mailto:regarsa@regarsa.com)