

SUPREME

FICHA TÉCNICA

Fecha de actualización: 18/12/2023 ED 04

DESCRIPCIÓN

Esmalte decorativo al agua, de máxima resistencia y adherencia para todo tipo de superficies incluso madera, metales, lacados, etc... Acabado metalizado de lato brillo. Multiadherente. 17 colores listos al uso para exterior/interior. Plata, Aluminio, Oro, Oro Envejecido, Bronce, Cobre, Burdeos, Grafito, Acero, Azul Maya, Violeta, Nogal, Oro Antiguo y para interior: Rosa, Lila, Lima, Rojo.

La base Plata se puede teñir con cualquier colorante de Osaka (no siendo válido para exterior). A excepción de de las esencias 504, 521, 529, 533, 04 ,05 y las serie 100 al completo, que en este caso sí sería válido para exterior.

Producto de alta lababilidad y resistencia al roce, que se presenta en envases de 1 L, 250ml y 100 ml.

PROPIEDADES

- Producto MULTIADHERENTE
- Producto listo al uso.
- Fácil aplicación.
- Sin olor, no mancha al tacto, fácilmente lavable con un paño húmedo.
- Brillo satinado.
- Durabilidad y resistencia.
- Producto libre de COV (categoría L, subcategoría L 0.0 g/l)

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Preparación. Selladora para superficies absorbentes o no consolidadas. Se puede aplicar directamente sobre superficies lisas o rugosas, con o sin Fondo, siempre que éstas estén libres de polvo, suciedad, grasa, nicotina, etc. El rendimiento de producto es superior en superficies lisas y bien preparadas

Fondeado. Recomendamos **Natural Mate Blanco Cisne** para poder aplicar el producto eficientemente y asegurar un buen anclaje. Aplicar 2 manos diluidas con un máximo del 20% de agua. Dejar secar de 4 a 8 horas entre manos.

Coloreado. No es necesario ya que es un producto listo al uso. Pero si se puede realizar, en caso de necesidad, manualmente con Esencias. Añadir un máximo del 10% de colorante en peso. Idealmente un 5% o menos para no diluir en exceso el producto y mantener sus prestaciones técnicas.

Aplicación. Remover bien en el envase.

Aplicar una mano repartiendo el producto con **spalter, brocha, rodillos de efectos, paletina, llana**, etc de forma irregular, evitando sobrecargas y acumulaciones excesivas de pigmento. Dejar secar 8 horas y aplicar la segunda manos.



SUPREME

FICHA TÉCNICA

Fecha de actualización: 18/12/2023 ED 04

Acabado fratasado. La llana debe de tener cantos redondeados.

Acabado espejo máximo brillo. En el caso de que se desee una aplicación efecto espejo es necesario aplicarlo a **pistola**. Las superficies deben estar alisadas (lijadas), desengrasadas, limpias y secas. Aplicar una mano o al menos dos si la superficie es más porosa. Aplicar en capas delgadas y lijar suavemente entre capa y capa.

Protección. No necesita protección. Es un producto de alta lavabilidad y resistencia al roce.

No utilizar productos de limpieza durante la primera semana de uso de Supreme (incluso agua). Pasado este tiempo para limpiar la superficie utilizar agua con detergentes neutro.

Si va a utilizar un envase de Supreme que ha abierto para otro trabajo anteriormente es recomendable filtrar primero. Con ello evitará que pequeños pedazos del producto seco o semisecho estropeen el acabado.

SUPREME

FICHA TÉCNICA

Fecha de actualización: 18/12/2023 ED 04

INFORMACIÓN TÉCNICA

SUPREME	
Composición:	Aditivos, pigmentos metalizados y resinas acrílicas en base agua
^Contenido COV máx.permitido:	Categoría A, Subcategoría L: 200 g/l
^Contenido COV máx.producto:	Categoría A, Subcategoría L: 0.0 g/l
pH:	7.5 - 9.0
Densidad:	1,1 – 1,2 g/cm ³
*Consumo:	NA
Rendimiento:	8 -10 m ² /l
Viscosidad:	700 - 900 mPa•s
Aspecto:	Viscoso
Color:	Plata, Aluminio, Oro, Oro Envejecido, Bronce ,Cobre , Burdeos, Grafito. Rosa, Lila, Acero, Lima, Rojo, Azul Maya, Violeta, Nogal, Oro Antiguo
Envases	100 ml ,250 ml y 1L
Dilución:	Listo al uso
Herramientas:	Spalter, brocha o paletina , rodillo o pistola
Limpieza herramientas:	Con agua
**Condiciones de aplicación:	entre 5°C y 35°C
***Tiempo de secado:	Mínimo 8 horas
****Almacenaje:	entre 5°C y 35°C

* El consumo puede variar en función del soporte como del propio aplicador.

** Tanto temperatura ambiente como paramento.

*** Según condiciones climatológicas.

**** Evitar heladas. Mantener el envase bien cerrado. Los productos se mantienen estables como mínimo un año a partir de la fecha de fabricación, siempre y cuando haya permanecido en perfectas condiciones de almacenamiento, cerrado, con el precinto intacto y entre 5 y 35°C.

SUPREME

FICHA TÉCNICA

Fecha de actualización: 18/12/2023 ED 04

^Subcategoría según RD 227/2006 y Directiva 2004/42/CE

Hay que tener en cuenta que el rendimiento puede variar según el paramento, condiciones de aplicación y/o aplicador. El comprador/aplicador no queda exento de la responsabilidad de efectuar su propio examen de los productos suministrados, con objeto de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos.

ADVERTENCIAS

De acuerdo con nuestras C. G. V. las informaciones/indicaciones redactadas en nuestras fichas técnicas son conformes nuestro saber técnico y práctico, pero no eximen al Cliente/Aplicador del examen propio y la verificación si el producto es apropiado o no para el uso/fin previsto, de lo cual asume toda responsabilidad por su uso.

ARTE OSAKA, S. A. se responsabiliza de la Calidad de sus productos y en ningún caso de su manipulación/aplicación. Las instrucciones, modos de empleo, consejos, videos, etc., que ofrecemos para manipulación/aplicación de nuestros productos son meramente informativos y no deben considerarse método exclusivo de uso.

La Ficha Técnica actual anula y sustituye cualquier Ficha Técnica anterior.

