



BEMAL SYSTEME

www.bspaints.com

FICHA TÉCNICA

3010 CLEARCOAT SPEED UHS ENERGY SAVE

Barniz acrílico de dos componentes de altos sólidos y secado rápido, formulado en base a resinas con las más altas prestaciones y bajo contenido en disolventes, cumpliendo con la Normativa Europea 2004/42/CE.

Especialmente formulado para la reparación tanto de automóviles completos como reparaciones parciales. Apto para la reparación de acabados originales con muy elevada resistencia UV, al rayado y a los posibles efectos químicos nocivos.

Destaca por su excelente aspecto en brillo y **velocidad de endurecimiento**, pudiendo disponer del vehículo en servicio a los 40 Min. desde la aplicación del barniz sin necesidad de gasto energético de calor en cabina, lo que genera **importantes ahorros en el ciclo de pintado**.

Sólo para uso profesional

PRODUCTO



FORMATO

1L

5L

PROPIEDADES

0 10

Pulido:



Versatilidad:



Secado:



Acabado:



NORMATIVA

2004/42 (II) B (D) (420)

El valor límite de la UE para este producto en forma de listo al uso es de máx 420g/L. Valor para este producto. Máx 418g/L.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

○ Densidad.	1.01 ± 0.01
○ Rendimiento teórico (*).	7-8 m ² /L (50μ)
○ Sólidos en peso.	62-63%
○ Color.	Incoloro


(*) Rendimiento práctico. Depende del sistema de aplicación, propiedades del soporte y condiciones ambientales.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

- Acabado brillante de gran duración y alta calidad.
- Elevada dureza y resistencia a la abrasión mecánica.
- Fácil aplicación y buen comportamiento al exterior.
- Excelente poder de relleno.
- Excelente secado al aire, gran velocidad de endurecimiento.
- Muy buena resistencia UV.
- Destacada resistencia a los agentes atmosféricos y al amarilleo.
- Sólo para uso profesional.
- Bajo impacto ambiental con emisiones muy reducidas debido al Cov del producto <420g/l.

SUPERFICIE

Preparación previa



Las superficies deberán estar completamente secas, limpias y libres de polvo, así como de posibles manchas y agentes externos que puedan afectar negativamente a la correcta aplicación y adherencia del producto sobre el soporte a tratar.

*Se recomienda desengrasar previamente con **D600 Silicon Remover**.*

Siempre que exista pintura anterior en el soporte, verificar que ésta está en buen estado y adherida correctamente. En caso contrario, eliminar los elementos que presentan mala adherencia.

APLICACIÓN

Mezcla

Remover el componente A en su envase y una vez perfectamente homogeneizado, añadir el componente B lentamente (en las proporciones indicadas), mientras se realiza agitación manual de forma cuidadosa.

Agitar durante aproximadamente 2 minutos para su perfecta homogeneización. Se recomienda además filtrar el producto obtenido antes de la aplicación.

Condiciones de Aplicación

Las que se derivan de la práctica normal de un buen proceso de pintado.

Si el producto se aplica por debajo de 10°C o superando los 30°C, el conjunto de características reseñadas en la presente ficha técnica podría verse afectado negativamente.

No aplicar con temperaturas inferiores a 10°C ni con una humedad ambiental superior al 75%.

Campos de Aplicación

Se aplica directamente sobre fondos bicapa (tanto base disolvente como base agua), transcurridos al menos 30 Min. desde su aplicación.

Sobre bases opacas o metalizadas, listas para barnizar y en un plazo inferior a 24h.
Aplicar según instrucciones del proveedor.

Para el pintado de otros materiales o situaciones específicas no contempladas en esta ficha técnica, consultar con nuestro Departamento Técnico.

Espesor recomendado

50-60μ

2 manos completas

Puede ser aplicado en una mano ligera, seguida de otra mano más abundante redundando en una considerable disminución del tiempo de aplicación y optimizando la rentabilidad del producto.

Endurecedor

Es conveniente seleccionar el endurecedor y el diluyente a utilizar de acuerdo con la temperatura ambiente y el tamaño del objeto que se vaya a pintar.

Dentro de nuestra gama de endurecedores H3010 disponemos de estándar, lento y rápido, de acuerdo con las necesidades de aplicación y las variables reseñadas con anterioridad.

Endurecedor


H3010F Rápido
H3010 Estándar
H3010S Lento

Temperaturas de Aplicación

Hasta 20°C
20°C-30°C
Más de 30°C

Se recomienda el uso del disolvente lento en caso de que las temperaturas sean superiores a 30°C.

ESQUEMA DE APLICACIÓN




2:1 en volumen
Hardener H3010




Híbrida: 1,2-1,3mm / 2-2,5 bar (presión de entrada)

HVLP: 1,3 / 0,7 bar (presión de atomización) (*)

(*) Deben seguirse las instrucciones del fabricante.




18-20'' DIN 4 a 20°C




Diluyente Acrílico 15% (*)
D40

(*) Observaciones



2 manos

Esperar evaporación de disolventes entre mano y mano (5-7 Min)




5-7 Min según temperatura ambiente.



Al aire: (20°C): 40 Min
Al horno (60°C): 10 Min



Onda Corta: 5 Min
Onda Media: 8 Min



Posibilidad de pulido sin necesidad de secado horno:
60 Min tras secado (en función de la temperatura ambiental)

OBSERVACIONES

El equipo de pintura que se use durante el proceso de pintado debe ser adecuado y compatible para aplicar el producto, siguiendo las instrucciones del fabricante.

El catalizador H3010 es sensible a la humedad, por lo que los envases deben mantenerse herméticamente cerrados. Se recomienda usar el contenido una sola vez, evitando el fraccionamiento.

La caducidad del material original sin abrir es de 12 meses, disminuyendo a 6 meses aproximadamente en caso de que el envase se haya abierto.

Es conveniente seleccionar el diluyente a utilizar de acuerdo con la temperatura ambiente y el tamaño del objeto que se vaya a pintar.

Dentro de nuestra gama de diluyentes disponemos de estándar (D40), lento (D80) y rápido (D20), de acuerdo con las necesidades de aplicación y las variables reseñadas con anterioridad.

Rápido	Hasta 20°C
Estándar	Entre 20°C-30°C
Lento	> 30°C

El uso de uno u otro diluyente no incide en las características del producto ni en sus propiedades intrínsecas. Se pueden emplear con la misma relación de mezcla.

Debido a la rapidez de secado característica del producto, la vida de la mezcla es de aprox. 30 Min a 20°C por lo que se recomienda catalizar sólo la parte que se vaya a utilizar en cada aplicación y así evitar el posible fraccionamiento del producto.

En caso de realizar pulido aplicar 3 capas de producto.

El proceso de lijado es imprescindible de llevar a cabo antes de repintar para asegurar una correcta adherencia del producto sobre el soporte. Se recomienda el lijado en seco con P400-P500.

Cuando se empleen en el proceso Fondos Base Agua es muy importante asegurarse de la total evaporación del agua antes de la aplicación del barniz, si no se siguen estas instrucciones puede provocarse un pelado del barniz y una bajada considerable del brillo.

SEGURIDAD

Evitar el contacto directo con la piel.

Utilizar guantes, mascarilla y gafas protectoras durante la aplicación.

En caso de contacto con los ojos, piel o mucosas, lavar inmediatamente con agua, limpiar y consultar a un médico.

Facilitar la ventilación cuando el producto se aplique en interiores.

Evitar la inhalación prolongada y usar protección respiratoria en caso de ser necesario.

Para más información solicitar la **Ficha de Datos de Seguridad**.

CERTIFICADO DE USO

El producto reseñado con anterioridad se suministra en Kits A+B siendo la parte A: *3010 Clearcoat Speed UHS Energy Save* y la parte B: *H3010 Hardener UHS LV*.

Ambos deben utilizarse según las indicaciones explicadas con anterioridad y el uso de endurecedor rápido, estándar o lento, de acuerdo con las necesidades de aplicación, temperatura ambiente y/o tamaño del objeto a pintar, no inciden en las características del producto ni en sus propiedades intrínsecas.

No se recomienda el uso de otros productos, ya sean lacas, endurecedores o diluyentes que no formen parte del kit citado; el uso de otros productos en combinación con éstos sí pueden provocar variaciones en brillo, acabado u aplicación del mismo, como hervidos y descuelgues.

Nuevas Pinturas del Sur, S.I no se hace responsable del mal uso o aplicación del producto, pudiendo esto incidir en los resultados obtenidos tras la aplicación.

Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta hoja de características, corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de laboratorio y en la utilización práctica del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas. No se garantiza la completa reproductibilidad de los mismos en cada utilización concreta. El suministro de nuevos productos y la prestación de asistencia técnica, queda sujetos a nuestras condiciones generales de venta, entrega y servicio y, a menos que se hayan tomado otros acuerdos específicos por escrito, el fabricante y el vendedor no asumen otras responsabilidades que las allí señaladas por los resultados obtenidos, perjuicios, daños directos o indirectos, producidos por el uso de los productos de acuerdo con nuestras recomendaciones. Las hojas de características pueden ser modificadas sin previo aviso.