

Tixol® Nature Arcilla

Pintura de arcilla natural


100% natural
sin aditivos
químicos


Acabado mineral
natural disponible
en 3 texturas


Disponible en
12 colores naturales

Descripción

Pintura de arcilla 100% natural, formulada con ligantes vegetales y tierras naturales para revestir techos y paredes en interior. Especialmente recomendada en locales con fondos minerales donde se requiera una máxima transpirabilidad, una calidad del aire en interior superior y minimizar la proliferación de mohos y microorganismos. También puede ser aplicada sobre pinturas, placas de cartón yeso, yeso o cemento previamente imprimados con Tixol Endurecedor de fondos. Proporciona acabados naturales, disponible carta con 12 colores y tres texturas, fina, media y rugosa. Uso recomendado para personas con sensibilidad química. Libre de metales pesados, disolventes y sustancias tóxicas. Cov 0%, libre de formaldehído. Cumple normativa europea de revestimientos minerales continuos DIN 18.363.

Propiedades

Producto 100% natural sin aditivos químicos. Ideal en Bio construcción, passivhaus. Excelente adherencia sobre fondos minerales y fondos pintados, placas de cartón-yeso, yeso, cemento..
Extraordinaria transpirabilidad
Lavable
Disponible en 12 colores y 3 texturas

Campos de aplicación

Como revestimiento natural decorativo sobre paredes y techos en interior donde se busque una terminación fina o texturada formando aguas. En Bio construcción, passivhaus, patrimonio, viviendas cueva, hostelería, restauración y en general, cualquier local donde se busque una terminación natural con una amplia gama de colores y texturas naturales. Por su alta transpirabilidad, es un excelente revestimiento para cubrir reparaciones realizadas con morteros de cal Tixol Nature.

Preparación del soporte

El soporte debe estar seco, limpio de polvo y grasa y libre de humedades. Rascar bien partículas mal adheridas, restos de revestimientos o capas de pintura antigua. Sobre superficies endebles, se recomienda aplicar una mano de Tixol Endurecedor de fondos o Tixol Ecosil Fondo silicato si el fondo es mineral para consolidar. Si el fondo presenta muchas irregularidades de color, se recomienda aplicar antes una capa de Tixol Nature Pintura de Cal Eco.

Preparación del producto

El producto se presenta listo al uso. En reposo, la arcilla tiene un aspecto de pasta espesa que, tras agitar y homogeneizar, se transforma en fluida y lista para aplicar. Se puede añadir un máximo del 5% de agua sobre fondos muy porosos. Para la creación de veladuras, es posible llegar a una dilución máxima del 10%. Tixol Nature Arcilla, ofrece la posibilidad de dejar un acabado fino natural, utilizando el producto tal como viene en el envase, o añadir 6,25 kg de Tixol toner grano medio o 7 kg de Tixol toner grano grueso, para dejar acabados texturados y más rústicos.

Pigmentación carta de colores

Tixol Nature Arcilla dispone de una base blanca y 11 pigmentos naturales para colorear. El teñido se realiza mezclando sobre la base Arcilla natural blanca, toners de 30 gr o 120 gr según tonos indicados en carta.



Polígono Torre Alcayna, San Patricio 3 y 4
30.110 CHURRA (Murcia)
Centralita: 968 30 60 60

www.materialesmodernos.com
www.tixol.es





Tixol®
Nature Arcilla
Pintura de arcilla natural



**100% natural
sin aditivos
químicos**



**Acabado mineral
natural disponible
en 3 texturas**



**Disponible en
12 colores naturales**

Aplicación

Con rodillo, paletina o brocha, dependiendo de acabado deseado.
Para dejar texturas y cambios de tonalidad se recomienda el uso de una paletina ancha y una aplicación en forma de abanico, semi círculos o cruzando capas y haciendo cambios de dirección.

La aplicación a rodillo también es posible pero dejará acabados más uniformes y con menos contrastes.

Protección



No requiere protección especial salvo en la aplicación en zonas de mucho paso o expuestas a ensuciamiento, en tal caso, recomendamos la utilización de Nature Protec, un hidrofugante invisible especialmente formulado para la Arcilla

Datos técnicos

Densidad:	1,4
Aspecto:	Pasta tixotrópica.
Ph:	12
Rendimiento:	250-300 gr/m2 en dos capas.
Repintado:	4-6 horas.
Espesor recomendado:	150 – 200 micras.
Limpieza de la herramienta:	Con agua.
Envases disponibles:	10 kg

Conservación:

1 año en envase de origen y al abrigo del sol y las heladas.



Materiales Modernos S.A.

Polígono Torre Alcayna, San Patricio 3 y 4
30.110 CHURRA (Murcia)
Centralita: 968 30 60 60

www.materialesmodernos.com
www.tixol.es

