



## BARNIZ HS ANTIRRAYADO

### Laca standard de secado rápido

#### Descripción del producto

Laca de secado rápido para reparaciones pequeñas ( reparaciones con difuminado, repaintado de uno o dos paneles verticales).

**2004/42/IIB( d )(420)419:** El valor límite de la UE para este producto ( categoría de producto: IIB.d ) en su forma lista para usar es de 420 gramos de VOC por litro. El contenido de VOC de este producto es de 389 g/l.

#### Características técnicas

Tiempo de almacenamiento: 36 meses	Densidad: 1,01 g/cm <sup>3</sup>	Rendimiento teórico: 310 m <sup>2</sup> /l a 1um
Color: Transparente	Contenido de sólidos: 49,0% en peso	

#### Tratamiento previo

Desarrollado para aplicar sobre fondos BEMAL-SYSTEME WÄSSRIGE

	<b>Relación de mezcla</b>	<b>BARNIZ HS</b> 100(vol.) <b>CAT 25</b> 25(vol.) <b>D20/D40/D80</b> 5(vol.)	100 g 25 g 5 g
		Mezclar bien y filtrar antes de la aplicación. Utilizar diluyente <b>D80</b> más lento a temperaturas superiores a 30°C .	
	<b>Viscosidad de aplicación</b>	20 a 24 segundos con copa FORD nº 4 a 20°C	
	<b>Vida de la mezcla</b>	2 Horas a 20°C	
	<b>Pistolas</b>	<b>Pistola de gravedad HVLP</b> 1,3-1,5 <b>Pistola de gravedad homologada</b> 1,3-1,4	0,7 bares en la boquilla 2,0-2,5 bares
	<b>Aplicación</b>	Número de manos: Espesor de película: .	2 manos completas 40-60um

	<b>Secado</b>	Secado a 60°C:	30 min
	<b>Secado por infrarrojos</b>	( Onda corta ) ( Onda media )	8 min.

Consultar la Ficha de datos de seguridad de la UE para el etiquetado del producto según lo dispuesto por la Directiva 1999/45/CE y las respectivas legislaciones nacionales.

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y las experiencias actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc, proporcionados, se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos ( especificación del producto ). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web ([www.ppsrefinish.com](http://www.ppsrefinish.com)) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.