



BEMAL SYSTEME

www.bspaints.com

FICHA TÉCNICA

D80 DISOLVENTE ACRÍLICO LENTO

Mezcla de disolventes de amplio espectro, de evaporación lenta y uniforme que proporciona una buena nivelación de los productos con el diluido.

Adecuado para diluir todo tipo de pinturas y esmaltes acrílicos, lacas y productos especialmente destinados a la reparación de la carrocería.

Especialmente indicado en todos aquellos productos en los que su uso recomienda un regulador de la viscosidad, permitiendo la correcta dilución del material para su óptima aplicación.

Sólo para uso profesional

PRODUCTO

FORMATO



1L

5L

Transparente

PROPIEDADES

APLICACIÓN



Rapidez:



Versatilidad:



Dilución:



Evaporación:



Incorporar al producto principal de forma homogénea y en proporción.

Proceder como se indica en la ficha técnica del componente A.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

○ Densidad	0.89 ± 0.01
○ Rendimiento teórico (*)	En función del uso del producto
○ Punto de inflamación	27- 28°C
○ Relación de mezcla	Según indicaciones ficha técnica del producto principal
○ Color	Transparente

(*) Rendimiento práctico. Depende de varios factores, como el formato del objeto, posibles imperfecciones de la superficie, método de aplicación y variaciones durante la aplicación.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

Su velocidad de evaporación controlada, permite una buena nivelación de la película aplicada del producto durante el secado.

No provoca blanqueamiento en condiciones normales de aplicación, debido a su elevada pureza y que no contiene agua ni grasas contaminantes.

OBSERVACIONES

Mantener en lugar fresco y ventilado evitando la exposición directa a la luz solar.
Conservar entre 5°C y 30°C.

La caducidad del material original sin abrir es de 12 meses, disminuyendo a 6 meses aproximadamente en caso de que el envase se haya abierto.

Es conveniente seleccionar el diluyente a utilizar de acuerdo con la temperatura ambiente y el tamaño del objeto que se vaya a pintar.

Dentro de nuestra gama de diluyentes disponemos de estándar (D40), lento (D80) y rápido (D20), de acuerdo con las necesidades de aplicación y las variables reseñadas con anterioridad.

Rápido	Hasta 20°C
Estándar	Entre 20°C-30°C
Lento	> 30°C

El uso de uno u otro diluyente no incide en las características del producto ni en sus propiedades intrínsecas. Se pueden emplear con la misma relación de mezcla.

SEGURIDAD

Consultar la etiqueta del producto. Para más información solicitar la **Ficha de Datos de Seguridad**.
Respetar las directivas de seguridad e higiene en el trabajo así como las de eliminación de residuos.
Tomar las medidas que sean necesarias para evitar al máximo la producción de residuos.
Analizar posibles métodos de revalorización o reciclado. No verter en desagües o en el medio ambiente.
Elimíñese en un punto autorizado de recogida de residuos. Los residuos deben manipularse y eliminarse de acuerdo con la legislación local / nacional vigentes. Los envases vacíos y embalajes deben eliminarse de acuerdo con las legislaciones vigentes.
La neutralización o destrucción del producto ha de realizarse mediante incineración controlada en plantas especiales de residuos químicos, pero de acuerdo con las reglamentaciones locales. Al tratarse de un producto al disolvente se debe aplicar con buena renovación del aire y con las medidas de protección necesarias. Preservar los envases de las altas temperaturas y de la exposición directa al sol. No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos lavar con agua limpia y abundante. Tóxico por ingestión. Mantener fuera del alcance de los niños.

Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta hoja de características, corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de laboratorio y en la utilización práctica del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas. No se garantiza la completa reproducibilidad de los mismos en cada utilización concreta. El suministro de nuevos productos y la prestación de asistencia técnica, queda sujetos a nuestras condiciones generales de venta, entrega y servicio y, a menos que se hayan tomado otros acuerdos específicos por escrito, el fabricante y el vendedor no asumen otras responsabilidades que las allí señaladas por los resultados obtenidos, perjuicios, daños directos o indirectos, producidos por el uso de los productos de acuerdo con nuestras recomendaciones. Las hojas de características pueden ser modificadas sin previo aviso.