



*Arte Osaka, S.A.*

## SIROCO NT y MC

### Ficha Técnica

Última actualización 28-12-2006

#### Presentación

Pintura muy original de efecto arena. Según el gusto puede conseguir un acabado monocromo (coloreando usted mismo el Benarés Neutro con las Esencias) o multicolor (eligiendo uno de los 8 del Siroco Multicolor). Todos los productos son inodoros y respetuosos con el medio ambiente.

El sistema Siroco se compone de dos (Siroco Multicolor) o tres (Siroco Neutro) elementos:



1. **Fondo Benagua:** fondo especial blanco para preparar la pared y asegurar el perfecto anclaje del Siroco. Los componentes básicos son polvo de mármol y resinas acrílicas. Liso y muy poco absorbente.

Ref: BENAGUA2500 (2,5L) und BENAGUA10000 (10L)



*Arte Osaka, S.A.*



Ref: SINT5000 (5kg)

2. **Siroco NT** (Neutro): producto decorativo que se presenta en un color neutro para que el consumidor lo coloree con la esencia elegida. Contiene arena de cuarzo.



Ref: OSK-C/\*\*\*-25 (25ml) und OSK-C/\*\*\*-100 (100ml)

3. **Esencia:** colorante altamente concentrado que sirve para colorear el revestimiento decorativo



Ref: SIMC5001 bis SIMC5008 (5kg)

4. **Siroco MC** (Multicolor): producto decorativo listo al uso en 8 colores diferentes. Contiene arena de cuarzo.



*Arte Osaka, S.A.*

## Herramientas especiales



**Guante de Pelo Corto**

Ref: BO/43410



**Mezclador abrebotes**

Ref: E-MO/0112 (28cm) und E-MO/0112/L (35cm)



## Información Técnica

	Fondo Benagua	Siroco NT y MC	Esencia
<b>Composición:</b>	Polvo de mármol y resinas acrílicas	Arena de cuarzo (NT), carbonatos (MC) y resinas vinílicas en solución acuosa	Pasta de pigmento concentrada
<b>^Contenido COV máx. permitido:</b>	Categoría A: 75g/l	Categoría L Siroco NT: 300g/l Categoría K Siroco MC: 150g/l	n.d.
<b>^Contenido COV máx. producto:</b>	Categoría A: 17,7g/l	Categoría L Siroco NT: 13,6g/l Categoría K Siroco MC: 8,6g/l	n.d.
<b>P.H.:</b>	7,5 – 8,1	6,0 – 7,3	7,5
<b>Peso específico:</b>	1,28 – 1,36g/cm3	1,61 – 1,78g/cm3	1,02 – 1,44g/cm3
<b>Rendimiento:</b>	8m2/L	4m2/Kg	
<b>*Consumo:</b>	125ml/m2	250g/m2	
<b>Aspecto:</b>	Líquido	Arenoso	Viscoso
<b>Color:</b>	Blanco	Siroco NT blanco y Siroco MC 8 colores listos al uso	20 colores
<b>Envases:</b>	2,5L y 10L	5kg	25ml y 100ml
<b>Dilución:</b>	<b>No diluir</b>	<b>No diluir</b>	<b>No diluir</b>
<b>Herramientas:</b>	Rodillo antigota	Guante de Pelo corto	Jeringa de plástico
<b>Limpieza herramientas:</b>	Agua	Agua	Agua
<b>**Condiciones de aplicación:</b>	entre 5°C y 35°C	entre 5°C y 35°C	entre 5°C y 35°C
<b>***Tiempo de secado:</b>	Mínimo 8 horas	Mínimo 24 horas	
<b>****Almacenaje:</b>	entre 5°C y 35°C	entre 5°C y 35°C	entre 5°C y 35°C



- \* El consumo puede variar en función del soporte como del propio aplicador.
  - \*\* Tanto temperatura ambiente como paramento.
  - \*\*\* Según condiciones climatológicas.
  - \*\*\*\* Evitar heladas. Mantener el envase bien cerrado. Los productos se mantienen estables hasta un año a partir de la fecha de fabricación indicada en el envase, siempre y cuando haya permanecido cerrado, con el precinto intacto y entre 5 y 35°C.
- ^Subcategoría según RD 226/2006 y Directiva 2004/42/CE

Hay que tener en cuenta que el rendimiento puede variar según el paramento, condiciones de aplicación y/o aplicador. El comprador/aplicador no queda exento de la responsabilidad de efectuar su propio examen de los productos suministrados, con objeto de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos.

## Aplicación

La superficie debe estar saneada, limpia, seca y libre de polvo e impurezas. Hay que esperar, en el caso de paredes nuevas, como mínimo 2 semanas antes de aplicar el producto. Es importante que la superficie sea lisa y regular.

Atención: utilizar siempre el mismo lote de producción para el mismo trabajo de aplicación.

- Aplicar dos manos de Fondo Benagua y dejar secar 8 horas.
- Elegir el Siroco MC listo al uso o colorear con la esencia deseada el Siroco NT y aplicar con el guante realizando movimientos circulares o irregulares, según el efecto deseado. Dejar secar mínimo 24 horas.





*Arte Osaka, S.A.*

## **Importante**

Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos, aclarar abundantemente con agua. Si persisten las molestias consultar con un médico y enseñar la etiqueta. En caso de ingesta accidental consultar inmediatamente con un médico.

## **Eliminación de residuos**

No verter restos líquidos en los desagües, ni canalizaciones. Los restos sólidos pueden desecharse como basura normal. Aténgase a las "Normas Europeas para los desechos de Pinturas en base acuosa".

**La Ficha Técnica actual anula y sustituye cualquier Ficha Técnica anterior.**