

EFECTO ARENA

FICHA TECNICA

Interior - Exterior

DESCRIPCION

Pintura con efectos táctiles y visuales que darán a su vivienda un estilo personal, haciendo contrastes en dos tonalidades con un mismo color, creando un aspecto aterciopelado. Efecto Arena.

USOS Y PROPIEDADES

Sirve para decorar superficies de yeso, escayola, cemento imprimadas anteriormente con su fondo correspondiente Lavable, No contiene disolventes, producto no inflamable, no perjudica la piel.

DATOS TECNICOS

Naturaleza:	Acrilica	
Color:	Incoloro	
Aspecto:	Satinado	
Disolución:	Al Uso	
Densidad:	1,60 - 1,65	+/-0,05
Viscosidad:		
Rendimiento:	5 - 6 m ² /L.	
Material no volatil:	30%	+/- 2% en peso
Limpieza herramientas:	Agua	
PH:	7 - 9	
Secado al Tacto:	4 - 5 horas	a 20°C
Repintado:	12 horas	a 20°C
Fondo:	PRIMER	
Tintado:	Entonador ó Colorante agua Tintamar	máx. 5% sobre pintura.

Toxicidad: Ver Ficha de Seguridad

V.Límite de la UE Cat A/k: 100 g/l. (2010)

COV: 20 g/l.

MODO DE EMPLEO:

Es muy importante aplicar el Fondo Primer, ya que se necesita un fondo brillante para que éste no absorba y se pueda dejar un acabado perfecto, sin que se noten cortes.

Aplicaremos 1 ó 2 manos de Fondo Primer y una vez que esté totalmente seco, procederemos a aplicar el producto Kenia, Mezclar 1 bote de Entonador de 0,250 ml. (Ver carta de Colores) con 1 bote de Kenia de 3 Lt, mezclando los productos hasta homogeneizar el color.

El producto es muy sencillo de aplicar ya que se necesita una paletina profesional para su aplicación e iremos dando trazos en varias direcciones, arrastrando el producto arenoso para dejar zonas más cubrientes que otras y crear el efecto deseado.

Aplicar a brocha profesional ó paletina de Tierras Antiguas

Sobre superficies en mal estado se deberá de sanear las zonas afectadas, eliminando y sellando el material que no esté bien adherido a la superficie, limpiando el polvo o suciedad que pudiera contener.

Remover el contenido hasta su total homogeneización.

Se recomienda no aplicar a temperaturas extremas ni inferiores a los 6°C, ni superficies expuestas a alta insolacion.

Las superficies a pintar deben estar limpias secas y exentas de grasas o materias disgregables.

No aplicar con lluvia o humedad relativa.

Preservar los envases de temperaturas bajo cero.

PRESENTACIÓN

Envases de Plástico - Tamaños: 3 L

Estos datos son el resultado de nuestros ensayos de laboratorio y tienen carácter orientativos

Fecha actualización:

02/2013