

FICHA TÉCNICA. PINTURA ANTICALÓRICA

DESCRIPCIÓN PRODUCTO

Pintura con resistencia a la temperatura hasta 600 °C, indicada para el mantenimiento y conservación de elementos que por su exposición al calor deban estar protegidas a altas temperaturas.

CARACTERÍSTICAS

- Secado rápido.
- Elevada adherencia al soporte.
- Producto exento de plomo, cadmio y clorados.
- Óptimo poder de cubrición.
- Alta dureza y alta resistencia a los arañazos y golpes.
- Resistente al:
 - Amarilleo
 - Aceite de motor, gasolina y derivados, etc.
- Resistente a altas temperaturas, hasta 600 °C.
- Durabilidad del color.
- Fácil aplicación y repintado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Producto	
Composición	Resina acrílicas y siliconadas al disolvente, cargas y aditivos
Color	Consultar catálogo
Brillo	Consultar catálogo
Aplicación	
Temperatura de aplicación	5 a 30 °C
Secado al tacto	10 minutos a 20 °C
Secado total	12 horas a 20 °C
Rendimiento teórico	1,5- 2 m ²

ALMACENAJE

- En lugares bien secos. Proteger de los rayos solares o cualquier otra fuente de calor.
- No exponer a temperaturas superiores a 50 °C
- Garantía hasta 2 años desde la fecha de fabricación.

PRESENTACIÓN

Artículo	Formato	Capacidad nominal	Unidades /caja	Dimensiones y peso (caja)	Cajas/palé	Dimensiones y peso (palé)
Pintura anticalórica	Spray	400 ml	6 	20x1x19,7 cm Peso≈ 2,4 kg	203	 0,8x1,2x1,5 m Peso≈ 140 kg
Pintura anticalórica	Spray	250 ml	6 	20x13,5x14,7 cm Peso≈ 1,6 kg	261	 0,8x1,2x1,5 m Peso≈ 440 kg



MODO DE EMPLEO

- Agitar el producto 2 minutos desde que se oiga el sonido de las bolas mezcladoras.
- La superficie a esmaltar se deberá encontrar exenta de grasa, aceite, óxido y restos de pintura suelta.
- Pulverizar sobre la superficie anteriormente limpiada a una distancia de 15 cm. Aplíquese primeramente una capa fina del producto, volviendo seguidamente a repetir la operación, para obtener así un acabado perfecto.
- Una vez seca la pintura se recomienda atemperar el objeto que se ha pintado unos 30-60 min a 150-200 °C para un curado total de la pintura.
- Una vez finalizada la pulverización invertir el aerosol pulsándolo para realizar la purga consiguiendo una limpieza del cabezal.
- Evitar en su pulverización elementos que puedan producir chispas. Usar en un lugar bien ventilado.
- Consulte la ficha de seguridad para más información.

APLICACIONES

Indicado para el mantenimiento y conservación de piezas o superficies que por su exposición al calor deban de estar protegidas a altas temperaturas: tubos de escape, chimeneas, estufas, conductos de fluidos, calderas, etc.