

## FICHA TÉCNICA



Pintura Plástica Fachadas

### Revestimiento al Polisiloxano

Revestimiento Exterior

#### DESCRIPCIÓN

Revestimiento liso 100% acrílico para exteriores. Impermeable. De gran resistencia a la intemperie, al salitre y a la abrasión. Aditivado con hidrofugantes al polisiloxano que le confieren un efecto hidrorrepelente y facilita al mismo tiempo la permeabilidad al vapor de agua.

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| Descripciones Técnicas       | Norma                             | Resultados                    |
|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Color                        |                                   | Blanco                        |
| Resistencia al frote húmedo  | UNE 48243:2007                    | Tipo II                       |
| Resistencia al frote húmedo  | UNE-EN 13300                      | Clase 2 ISO 11998             |
| Tamaño de Partícula          | UNE-EN 13300                      | Medio                         |
| Grado de brillo              | UNE-EN 13300                      | Mate B85º <5%                 |
| Relación de contraste        | UNE-EN 13300                      | Clase 1                       |
| Opacidad                     | ISO 6504-3                        | Clase 1                       |
| Densidad a 20°C (kg/l)       |                                   | 1,61 ± 0,05kg./litro.         |
| Rendimiento                  |                                   | 8 – 10 m²/ Litro y mano       |
| Viscosidad                   | Brookfield RVT<br>23°C Sp-6 20rpm | 13.000 ± 500 cps              |
| Lavabilidad Gardner          | UNE 48284                         | 10.000 ciclos (UNE 48284)     |
| Volumen en sólidos           | UNE 48087                         | 65 % ± 2% U.N.E 48087         |
| Secado al tacto (20°C) (min) |                                   | 60                            |
| Repintado (horas)            |                                   | 12-24                         |
| Secado total (días)          |                                   | 10-15                         |
| COV                          |                                   | Contenido producto a/c 1gr/L. |
| Dilución brocha o rodillo %  |                                   | 10-15                         |
| Dilución pistola %           |                                   | 10-15                         |

## PROPIEDADES

- Impermeable al agua de lluvia.
- Con aditivo fungicida-antimoho.
- Solido a la luz y rayos ultravioletas.
- Transpirable al vapor de agua.
- Autolimpiable por el agua de lluvia.
- Excelente adherencia.
- Gran cubrición
- Larga duración en exteriores.

## APLICACIONES

Para la decoración y protección exterior: Fachadas, patios, paredes exteriores, etc., con un magnífico acabado de calidad, lavabilidad y rendimiento insuperables. El rendimiento práctico (real), dependerá del espesor de la película, la naturaleza del sustrato y el método de aplicación.

## MODO DE EMPLEO

Remover bien el contenido del envase hasta homogeneizar el producto.

Las superficies deben estar limpias y secas, exentas de óxido, polvo, grasas, salitre, humedad, etc.

### Superficies nuevas

Cemento y hormigón: Directamente, diluyendo hasta 20% para la primera capa. Se recomienda esperar al total fraguado de los hormigones (30 días) y la eliminación de desencofrantes si los hubiera.

Yeso o escayolas: Fijando previamente con Fijador-Sellador.

Madera: Fijando previamente con Selladora al Agua.

### Superficies viejas

Con pinturas en buen estado y de calidad: Lavar y lijar suavemente y aplicar a continuación.

Con pinturas en mal estado: Eliminar y proceder como superficie nueva.

Sobre pinturas al temple, cola o cal: Se deberán eliminar completamente. Reparar irregularidades, desconchados y otros desperfectos con masillas en polvo o listas al uso y proceder como superficie nueva.

Sobre superficies con moho: Se deben eliminar y sanear, con lejías o productos

específicos.

Sobre superficies con salitre: Raspando y tratando químicamente con productos antisalitre (ácido clorhídrico), y enjuagando después. En general se recomienda:

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C ni excesivamente calientes.

## ALMACENAJE Y PRESENTACIÓN

Conservar en envase original cerrado, no exponer los envases a temperaturas extremas.

Se presenta en envases de 4l y 14l.

## CONSEJOS DE PRUDENCIA

Consultar HOJA DE SEGURIDAD del producto y etiqueta del envase.

Los datos facilitados en esta ficha técnica, derivan de ensayos realizados en nuestros laboratorios. Las especificaciones de esta ficha técnica sirven de guía para el usuario pero no ofrece garantía.