Información de producto | FICHA TÉCNICA

BARNIZ ACRÍLICO. Para proteger y ennoblecer.

400 ml, 10.54 Oz, 298,8 g.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Barniz a base de resinas acrílicas termoplásticas al disolvente de secado ultra rápido. Disponible en acabado brillante satinado y mate.

CARACTERÍSTICAS

- Secado muy rápido.
- Buen endurecimiento.
- Excelente adherencia.
- Gran durabilidad del brillo.
- Facilidad de aplicación y repintado.
- Buena elasticidad.
- Sobresaliente resistencia al agua.
- No amarillea.
- Buen comportamiento con los rayos UV.

APLICACIONES

El Barniz Acrílico se pude aplicar sobre multitud de materiales, a los que se quiera proteger y al mismo tiempo realzar su brillo. Se obtendrán acabados diferentes en función del número de capas aplicadas.

- Madera
- Materiales ya pintados
- Algunos plásticos
- Mimbre
- Corcho
- Hierro
- En general todas las superficies barnizables porosas o no porosas

Sobre superficies ya pintadas hacer un ensayo previo para observar el comportamiento, ya que podría agrietar la capa anterior.

INSTRUCCIONES DE USO

- Agitar muy bien el aerosol antes de usar, aproximadamente durante un minuto después de oír el ruido del mezclador.
- Aplicar sobre superficies limpias y secas. Sobre plásticos PS y PP, aplicar una capa de anclaje. En cualquier superficie plástica, ensayar primero el comportamiento del producto.
- Aplicar en capas finas para obtener mejores resultados, siempre es mejor tres capas finas que una de gruesa, repintable a los diez minutos con la misma pintura.
- Invertir el aerosol para purgar la válvula tras el uso, si se atasca el difusor reemplazarlo por uno de nuevo.
- No aplicar sobre equipos conectados y utilizar en áreas bien ventiladas.
- Cuando se aplica encima de otras pinturas recientes o antiguas realizar un ensayo previo, ya que puntualmente puede remover la pintura del soporte a barnizar.
- Solicite fichas de seguridad.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Tipo Ligante:	Acrílico termoplástico
Color:	Transparente
Brillo 60º (ASTM D-523 ISO 2813) :	>80% brillante; 15-35 Satinado; <10Mate
Secado al tacto (ASTM D-1640 ISO 1517):	10'
Secado total (ASTM D-1640 ISO 1517):	12 h
Espesor de capa seca (ASTM D-823 ISO 2808):	15 µ/capa
Adherencia (ASTM D-3359 ISO 2409):	4 B
Rendimiento teórico (pintado en continuo):	2 m²
Diluyente:	Acetato Butilo
Vida del producto:	>5 años
Repintado:	Después de 10'
Resistencia del pintado al calor:	150ºC
Condiciones de aplicacion:	Tº ambiente mínima 8ºC
	Tº superficie de 5ºC a 50ºC
	Humedad Máx. 85 % R.H.P

* Las pruebas de adherencia han sido realizadas sobre acero.

230126

IMAGEN



ETIQUETA

COD. BARRAS/BAR CODE

DIFUSOR



Pocket Cap
Fino - Fine

Acrílico Brillo / *Gloss Acrylic* EX014PR0908	**Acrílico Satinado** / *Satin Acrylic* EX014PR0909	**Acrílico Mate** / *Matt Acrylic* EX014PR0920

ENVASADO

Capacidad nominal 400 ml.
Resistencia del envase al calor: <50ºC
Propelente: DME.

Caja (6 unidades)
205 X 140 X 200 mm.



Montana Colors, S.L. P.I. Clot del Tufau - 08295 Sant Vicenç de Castellet BARCELONA
T.: +34 938 332 787 - montana@montanacolors.com - www.montanacolors.com

EMPRESA certificada según norma de calidad y medio ambiente.
ISO 9001 - ISO 14001
Made in Europe.